



SPEKTRA STANDARD akril homlokzatfesték

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Homlokzatok, valamint mindenféle más külső és beltéri ásványi alapú felület védelmére és díszítésére.

Alkalmas mindenféle ásványi és diszperziós vakolat, rostos cementlapok, és más cementlapok, beton, gipszkartonlapok, üvegrostos tapeták, papírdomborzatú tapeták festésére és régi diszperziós bevonatok átfedésére.

TULAJDONSÁGOK

- vízzel hígítható, egészség-és környezetbarát festék
- időjárás hatásokkal és károsító ipari közeggel szemben ellenálló
- vizes dörzsöléssel szemben ellenálló

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Akril kopolimer, színezék, töltőanyagok és különleges vizes adalékok
SZÍNÁRNYALATOK	Fehér
SZÍNEZÉS	pigment pasztákkal is lehet, amelyek vizes alapú festékekhez használhatók, 3-5%-ig, és színezésre alkalmas diszperziós festékekkel
SÚRÚSÉG	1,55 ± 0,03 kg/l
FÉNYESSÉG	EN 13300 - matt
LEMOSHATÓSÁG	EN 13300 - razred 2 (DIN 53778 - S)
HÍGÍTÁS	vízzel 5%-tól 10%-ig
EU VOC kategória és határértékin	EU limit value for this product (IIAa): 40 g/l (2010). This product contains max. 23 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAa): 40 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 23 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉG	Fehér: 5l, 10l és 15l
FELHASZNÁLHATÓSÁG	Az eredeti zárt csomagolásban és ajánlott módon (+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, száraz helyiségben) tárolt termék minőségét a csomagoláson feltüntetett dátumig megőrzi.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS	
FELHORDÁSI MÓD	henger, ecset, szórás
MUNKAFELTÉTELEK	a festék, a levegő és az alap hőmérséklete minimum +5°C
SZÁRÍTÁS (T = +20°C, rel. nedvesség 65%)	6 -10 óra múlva száraz, és alkalmas a következő réteg felhordására
KIADÓSSÁG	elméletileg: 1l egyszeri felhordással 3-4 m ² -re A gyakorlati kiadósság az alap nedvszívóképességétől és rücskösségétől függ.
MUNKAESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA	A munka befejezése után azonnal vízzel.

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapról eltávolítjuk a port és a szennyeződést. A mosást javasoljuk vízzel elvégezni, nyomás alatt vagy párával. A régi málló festéket eltávolítjuk a szilárd alapig. A durva és az egyenetlen felületet az alap anyagával azonos összetételű anyaggal (malter ill. cementes habarcs) elsimítjük, és hagyjuk hogy alaposan megszáradjon (minden cm-nyi új vakolat 7 - 9 napig szárad normális időjárási feltételek mellett). A régi, ásványi alapú málló vakolatot mechanikusan teljesen el kell távolítani és újjal kell pótolni.

A már lefestett felületek átfedések (felújításakor) ellenőrizni kell a régi vakolatok megfelelőségét, szilárdságát és tapadását.

Az alaprak festés előtt száraznak és szilárdnak kell lennie.

A **SPEKTRA STANDARD akril homlokzatfestéket** nem szabad esőben, ködben, erős szélben felhordani. Napos időben a homlokzatot be kell árnyékolni, az egyenetlen száradás elkerülése végett, mert ez kihat a bevonat minőségére.

A penésszel és az algákkal fertőzött falfelületet festés előtt **SPEKTRA SANITOL biocid szerrel** átkenjük. Amikor a fal megszárad, a penészt mechanikusan eltávolítjuk. Az eljárást a fertőzés fokától függően többször megismételhetjük. A festékhez **SPEKTRA penészirtót** keverünk, amely hosszabb időre megakadályozza a mikroorganizmusok fejlődését. A beltéri falfelületen lévő házigombát először mechanikusan eltávolítjuk, majd az összes fertőzött részt bekenjük **Spektra SANITOL biocid szerrel**.

A sólerakódást (salétrom) kefével eltávolítjuk, az alapot **SPEKTRA mély impregnálószerrel** impregnáljuk.



BEVONATRENDSZEREK

A táblázatban feltüntetett rendszerek különböző alapok lehetséges előkészítését és védelmét szemléltetik. Az egyes rendszer beépítése előtt alaposan fel kell mérni a létesítmény állapotát, és szakmailag is értékelni kell, a létesítményen esetleg ki is lehet próbálni az ajánlott védelmi rendszert.

ALAP	AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	FEDŐBEVONAT
<u>Mész-cement vakolat</u> - új - régi, nem elkrétásodott - régi, erősen elkrétásodott <u>Diszperziós vakolatok</u> - új - régi	tisztítás szükség szerint, kötetlen részecskék eltávolítása, sérült helyek javítása	1x SPEKTRA akril impregnálószer	2x SPEKTRA STANDARD akril homlokzatfesték
Beton, cementrostos és más nem pórusos alapok		1x SPEKTRA mély impregnálószer	
Diszperziós festékekkel festett alapok		1x SPEKTRA akril impregnálószer	
		1x SPEKTRA mély impregnálószer	

MEGJEGYZÉSEK ÉS SAJÁTOSÁGOK

- A festéket használat előtt jól fel kell keverni.
- Ha a festéket az előírtnál erősebben hígítjuk, csökken a bevonat fedőképessége.
- A szárítási idő alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb páratartalom mellett hosszabb.