



SPEKTRA DOMFLOK perl lakk

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ezüstös hatást keltő szintelen fedőbevonat, nappali helyiségek, előszobák, folyosók, előterek, lépcsőházak (közintézmények, lakások...) és más helyiségek beltéri falfelületeinek védelmére és díszítésére. Kitűnő minőségű lemosható diszperziós bevonatok átfestésére is alkalmas.

TULAJDONSÁGOK

- a bevonat selyemszínű külseje
- áttetsző filimhatás
- nagyfokú lemoshatóság
- egyszerű tisztítás nem abrazív tisztítószerekkel

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	akril kopolimer diszperzió és különleges adalékok
SZÍNÁRNYALATOK	ezüst
SZÍNEZÉS	pigment pasztákkal, amelyek vizes alapú festékekhez használhatók, 3%-ig, és színezésre alkalmas diszperziós festékekkel
FÉNYESSÉG	EN 13300 – középfény
SÚRÚSÉG	1,0 – 1.1 kg/l
LEMOSHATÓSÁG	EN 13300 – 1-2 osztály (DIN 53778-S)
HIGÍTÁS	vízzel
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIA1): 200 g/l (2010). This product contains max. 83 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIA1): 200 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 83 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉG	5 l
FELHASZNÁLHATÓSÁG	Az eredeti zárt csomagolásban és ajánlott módon (+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, száraz helyiségben) tárolt termék minőségét a csomagoláson feltüntetett dátumig megőrzi. FAGYÉRZÉKENY!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS	
FELHORDÁSI MÓD	ecset, spatulya, tampon, kesztyű, rongy, szintetikus szivacs, tengeri szivacs, szórás
MUNKAFELTÉTELEK	a festék, a levegő és az alap hőmérséklete minimum +5°C
SZÁRÍTÁS (T = +20°C, rel. nedvesség 65%)	4 – 6 óra múlva száraz, 7 nap múlva teljesen szilárd
KIADÓSSÁG	elméletileg: 1l egyszeri felhordással 8 (spatulya) - 40 (szivacs) m ² -re A gyakorlati kiadósság a felhordási technikától függ.
MUNKAESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA	A munka befejezése után azonnal vízzel.

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapot a **SPEKTRA DOMFLOK perl lakk** felhordása előtt jó minőségű diszperziós festékekkel kell lefesteni, amely a nedves dörzsöléssel szemben ellenálló festékcsoportba van besorolva (**SPEKTRA latex matt** - a **HELIOMIX** rendszer szerint színezhető). A festéknek a lakk felhordása előtt megfelelően száraznak kell lennie.

BEVONATRENDSZEREK

ALAPIZÓ	FEDŐBEVONAT
2x SPEKTRA latex matt	1x SPEKTRA DOMFLOK perl lakk



MEGJEGYZÉSEK ÉS SAJÁTOSÁGOK

- A lakkot fedőbevonatként használjuk a dekoratív hatáskeltés és a nagyfokú lemoshatóság biztosítása érdekében.
- A lakkot használat előtt jól felkeverjük. A hígítás a felhordási technikától függ.
- A lakk felhordáskor tejszínű bevonatot képez, amikor megszárad, látható az alap árnyalata, amely a festék ezüstös hatáskeltése miatt részbe megváltozik.
- Azok a felületek, amelyek lemoshatatlan festékekkel vannak befestve, **nem alkalmasak a SPEKTRA DOMFLOK perl lakk** felhordására (a filmréteg szétrepedhet és lemállhat). A fent leírt rétegvastagságot kell felvinni a helyesen előkészített és impregnált felületre.
- A **SPEKTRA DOMFLOK perl lakk** dekoratív hatása a még nedves bevonat megmunkálásától függ, amelyhez különböző segédeszközöket használunk (spatulya, szivacs, rongy, ...)
- A filmbevonat kü/seje az alaptól függ. Egyenletes fényhatást keltő sima filmbevonatot elsímított falfelületen lehet elérni, ezért kell a felületet az alapozófesték felhordása előtt **SPEKTRA belső gittel** elsímítani (kétszeres felhordás köztes és végső csiszolással).
- A szárítási idő alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb nedvességtartalom mellett meghosszabodhat).
- A lakk körülbelül 7 nap múlva teljesen megszárad és megszilárdul – csak ezután tisztíthatjuk nem abrazív tisztítószerrel és vízzel.