



SPEKTRA DOMFLOK félmatt festék

FELHASZNÁLÁS

Szintelen végső bevonat nagyfokú igénybevételnek kitett, diszperziós festékekkel festett beltéri falak festésének védelmére folyosókon, lépcsőházakban, hallban (óvodákban, iskolákban, kórházakban) és más helyeken. Végső bevonat **DOMFLOK** lapocskákkal keverve, **SPEKTRA DOMFLOK** többszínű dekoratív rendszerben.

Alkalmos kiváló minőségű diszperziós bevonatok újrafestésére.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

- selyemfényű megjelenés
- áttetsző
- nagyfokú moshatóság
- könnyű tisztítani nem dörzshatású tisztítószerrel

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Vinilacetát kopolimer diszperzió, színezékek és speciális adalékok
SZÍNÁRNYALATOK	Áttetsző
SZÍNEZÉS	/
FÉNYESSÉG	EN 13 300 - közepesen fényes
SÚRÚSÉG	1,0 - 1,1 kg / l
MOSHATÓSÁG	EN 13 300 - 1-2. osztály (DIN 53778-S)
HIGÍTÁS	/
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIAb): 100 g/l (2010). This product contains max. 85 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAb): 100 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 85 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉG	2 l, 15 l
ELTARTHATÓSÁG	Eredeti lezárással és megfelelően tárolva (száraz helyiségben, + 5 °C és + 35 °C között) a termék legalább a csomagoláson jelzett időpontig eltartható. NE TEGYE KI FAGY HATÁSÁNAK!

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK	
ALKALMAZÁS	Rövidszőrű DOMFLOK hengerrel, ecsettel
MUNKAFELTÉTELEK	A levegő, a felület és a festék hőmérséklete legalább + 5°C legyen
SZÁRADÁS	+ 20 °C hőmérséklet és 65 %-os levegő páratartalom esetén a bevonat száraz, és a következő réteg felhordására alkalmas 4-6 óra múlva, teljesen megállapodott 7 nap elteltével.
BEFEDETT TERÜLET	Elméletileg: 6-8 m ² , 1 l, egy réteg A ténylegesen befedett terület nagysága függ a felület durvaságától és áteresztőképességétől.
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Vízzel, használat után azonnal

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Mielőtt a **SPEKTRA DOMFLOK festéket** felhordanánk, a felületet fessük le minőségi diszperziós festékekkel (**SPEKTRA DOMFLOK alapozóval** vagy **SPEKTRA akril homlokzatfestékekkel**). Mielőtt a festéket felhordanánk, a felületet teljesen szárítsuk meg.

BEVONATI RENDSZEREK

FELÜLET	VÉGSŐ BEVONAT
2x SPEKTRA DOMFLOK alapozó vagy 2x SPEKTRA akril homlokzatfesték	1x SPEKTRA DOMFLOK festék félmatt



MEGJEGYZÉSEK

- Ez a festék független végső bevonatként használható annak érdekében, hogy magasabb fokú moshatóságot érnünk el, vagy keverjük **SPEKTRA DOMFLOK lapocskákat**, hogy a felületen többszínű dekoratív megjelenést nyerjünk.
- Ez a festék már megfelelő sűrűségű, és nem igényel hígítást. Használat előtt mindössze fel kell keverni.
- Felhordáskor a festék tejszerű bevonatot képez, száradás után válik áttetszővé.
- Nem mosható diszperziós festékekkel festett felületek nem alkalmasak **SPEKTRA DOMFLOK festékekkel** való kezelésre (megrepedezhet és a filmréteg lemállik). A fentebb javasolt bevonatok szükséges felhordani az impregnált felületre.
- A végső bevonat megjelenése függ a felülettől. Sima, egyenletes fényű bevonat érhető el sima falfelületen, ha **SPEKTRA beltéri gittel** gletteljük a felületet (2 réteg egy közbenső és egy végső glettelés) az alapozó festés előtt.
- Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb levegő páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik.
- A festés teljesen száraz és megállapodott kb. 7 nap elteltével – csak ezután tisztítsuk meg vízzel és nem dörzshatású tisztítószerrel.