



SPEKTRA DOMFLOK fényes festék

FELHASZNÁLÁS

Szintelen végső bevonat nagyfokú igénybevételnek kitett, diszperziós festékekkel festett beltéri falak festésének védelmére folyosókon, lépcsőházakban, hallban (óvodákban, iskolákban, kórházakban) és más helyeken. Végső bevonat Domflok lapocskákkal keverve, **SPEKTRA DOMFLOK** többszínű dekoratív rendszerben.

Alkalmos kiváló minőségű diszperziós bevonatok újrafestésére.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

- selyemfényű megjelenés
- áttetsző
- nagyfokú moshatóság
- könnyű tisztítani nem dörzshatású tisztítószerrel

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Akril kopolimer diszperzió, színezékek és speciális adalékok
SZÍNÁRNYALATOK	Áttetsző
SZÍNEZÉS	/
FÉNYESSÉG	EN 13 300 - fényes
SÚRÚSÉG	1,0 - 1,1 kg / l
MOSHATÓSÁG	EN 13 300 - 1. osztály (DIN 53778-S)
HIGÍTÁS	/
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIAb): 100 g/l (2010). This product contains max. 80 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAb): 100 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 80 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉG	2 l, 15 l
ELTARTHATÓSÁG	Eredeti lezárással és megfelelően tárolva (száraz helyiségben, + 5 °C és + 35 °C között) a termék legalább a csomagoláson jelzett időpontig eltartható. NE TEGYE KI FAGY HATÁSÁNAK!

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK	
ALKALMAZÁS	Rövidszőrű DOMFLOK hengerrel, ecsettel
MUNKAFELTÉTELEK	A levegő, a felület és a festék hőmérséklete legalább + 5°C legyen
SZÁRADÁS	+ 20 °C hőmérséklet és 65 %-os levegő páratartalom esetén a bevonat száraz, és a következő réteg felhordására alkalmas 4-6 óra múlva, teljesen megállapodott 7 nap elteltével.
BEFEDETT TERÜLET	Elméletileg: 6-8 m ² , 1 l, egy réteg A ténylegesen befedett terület nagysága függ a felület durvaságától és áteresztőképességétől.
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Vízzel, használat után azonnal

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Mielőtt a **SPEKTRA DOMFLOK festéket** felhordanánk, a felületet fessük le minőségi diszperziós festékekkel (**SPEKTRA DOMFLOK alapozóval** vagy **SPEKTRA akril homlokzatfestékekkel**). Mielőtt a festéket felhordanánk, a felületet teljesen szárítsuk meg.

BEVONATI RENDSZEREK

FELÜLET	VÉGSŐ BEVONAT
2x SPEKTRA DOMFLOK alapozó vagy 2x SPEKTRA akril homlokzatfesték	1x SPEKTRA DOMFLOK festék fényes



MEGJEGYZÉSEK

- Ez a festék független végső bevonatként használható annak érdekében, hogy magasabb fokú moshatóságot érjünk el, vagy keverjük **SPEKTRA DOMFLOK lapocskákat**, hogy a felületen többszínű dekoratív megjelenést nyerjünk.
- Ez a festék már megfelelő sűrűségű, és nem igényel hígítást. Használat előtt mindössze fel kell keverni.
- Felhordáskor a festék tejszerű bevonatot képez, száradás után válik áttetszővé.
- Nem mosható diszperziós festékekkel festett felületek nem alkalmasak **SPEKTRA DOMFLOK festékekkel** való kezelésre (megrepedezhet és a filmréteg lemállik). A fentebb javasolt bevonatok szükséges felhordani az impregnált felületre.
- A végső bevonat megjelenése függ a felülettől. Sima, egyenletes fényű bevonat érhető el sima falfelületen, ha **SPEKTRA beltéri gittel** gletteljük a felületet (2 réteg egy közbelső és egy végső glettelés) az alapozó festés előtt.
- Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb levegő páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik.
- A festés teljesen száraz és megállapodott kb. 7 nap elteltével – csak ezután tisztítsuk meg vízzel és nem dörzshatású tisztítószerrel.