



SPEKTRA beltéri festék nem terhelt falfelületekre

FELHASZNÁLÁS

Új és régi, nem terhelt beltéri falfelületek és mennyezeti felületek védelmére és dekorációjára.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

- környezet és emberbarát festék
- nagyfokú ferhesség
- kitűnő fedés
- nagyfokú páraáteresztés
- száraz törléssel szemben ellenálló.

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	vinilacetát kopolimer diszperzió, színezékek, töltőanyagok és speciális adalékok
SZÍNÁRNYALATOK	fehér
SZÍNEZÉS	víz-alapú festékekhez alkalmas színező pasztával 3%-ig és színezésre alkalmas diszperziós festékekkel
FÉNYESSÉG	EN 13300 - matt
SÚRÚSÉG	1,60 - 1,64 kg/l
MOSHATÓSÁG	nem mosható
HIGÍTÁS	vízzel 10%-ig
EU VOC kategória és határérték	IIA(a), 30g/l (2010); ez a termék legfeljebb 4g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉG	5l és 15l
ELTARTHATÓSÁG	Eredeti lezárással és megfelelően tárolva (száraz helyiségben, + 5 °C és + 35 °C között) a termék eltartható legalább a csomagoláson jelzett időpontig. NE TEGYE KI FAGY HATÁSÁNAK!

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK	
FELHORDÁSI MÓD	hengerrel, ecsettel, szórással
MUNKAFELTÉTELEK	A festék, a levegő és az alap hőmérséklete minimum +5°C
SZÁRADÁS (T = +20°C, rel. páratart. 65%)	A bevonat száraz és a következő réteg felhordására alkalmas 4 - 6 óra elteltével.
BEFEDETT TERÜLET	Elméletileg: 5 - 8 m ² , 1 l, két réteg A ténylegesen befedett terület nagysága függ a felület finomságától és áteresztőképességétől
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Vízzel, használat után azonnal.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületen ne legyen por, leváló morzsák vagy egyéb szennyeződés. A leváló régi festést távolítsuk el. A nagyobb lyukakat, sérült részeket töltsük ki megfelelő, ásványi alapú töltőanyaggal. Ezután impregnáljuk a felületet megfelelő impregnálóval. Festés előtt a felületnek száraznak és megállapodottnak kell lenni.

Homlokzati felületeken, amelyeket a penész és alga megtámadott, használjunk **SPEKTRA SANITOL biocid** szert. A felület megszáradása után mechanikusan távolítsuk el a penészt. Használjunk **SPEKTRA penészgátló festéket**, amely hosszabb időn át meggátolja a mikroorganizmusok szaporodását, vagy használjunk **SPEKTRA konyha-és fürdőszoba festéket**.

Vízfoltok, dohány-, kátrány- vagy vízálló toll nyomainak elfedésére használjunk **SPEKTRA antinikotinos festéket** végső bevonatként.

Az „egészséges”, repedésmentes festett felületek tisztítására használjunk fényes vagy fél-fényes zománcot, vagy diszperziós festéket, és csiszoljuk le 150-es csiszolópapírral.



BEVONATI RENDSZEREK

ALAP	AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	VÉGSŐ BEVONAT
Új, nem festett felület - mész-cement vakolatok		1x SPEKTRA akril impregnáló	2x SPEKTRA beltéri festék nem terhelt falfelületekre
Diszperziós festékekkel festett felület - több réteg, áteresztő, nem mosható bevonat - sima, fényes, mosható bevonat	tisztítás, morzsalékos részek eltávolítása, sérült helyek javítása tisztítás, csiszolás	1x SPEKTRA akril impregnáló	

MEGJEGYZÉSEK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK

- Használat előtt alaposan keverjük fel a festéket.
- Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő meghosszabodik.