



SPEKTRA 2000 beltéri falfesték

FELHASZNÁLÁS

Beltéri fal-és mennyezeti felületek védelmére és díszítésére.

Alkalmos ásványi vakolatok különböző típusainak, rost-cement lapok, beton, vakolt kartonlapok, üvegrostos tapéta, relifek és régi bevonatok festésére.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

- egészség-és környezetbarát festék
- jó fedőképesség, hófehér
- könnyen felhordható
- szép külső megjelenés
- egy rétegben is jó fedést ad

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Vinilacetát kopolimer diszperzió, színezékek, töltőanyagok és speciális adalékok
SZÍNÁRNYALAT	Fehér
SZÍNEZÉS	Víz-alapú festékekhez alkalmas színező pasztával (3 %-ig), és színezésre alkalmas diszperziós festékekkel.
FÉNYESSÉG	EN 13300 – matt
SÚRÚSÉG	1,45-1,50 kg / l
MOSHATÓSÁG	Nem mosható
HIGÍTÁS	Vízzel, 5 %-ig
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIAa): 30 g/l (2010). This product contains max. 22 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAa): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 22 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉG	5 l
ELTARTHATÓSÁG	Eredeti lezárással és megfelelően tárolva (száraz helyiségben, + 5 °C és + 35 °C között) a termék eltartható legalább a csomagoláson jelzett időpontig. NE TEGYE KI FAGY HATÁSÁNAK!

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK	
ALKALMAZÁS	Hengerrel, ecsettel
MUNKAFELTÉTELEK	A levegő, a festék és a felület hőmérséklete legalább + 5 °C legyen.
SZÁRADÁS	+ 20 °C hőmérséklet és 65 %-os relatív páratartalom esetén a bevonat száraz és a következő réteg felhordására alkalmas 4-6 óra elteltével.
BEFEDETT TERÜLET	Elméletileg: 8-10 m ² , 1 l, egy réteg A ténylegesen befedett terület nagysága függ a felület finomságától és áteresztőképességétől.
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Vízzel, használat után azonnal

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületen ne legyen por, leváló morzsák vagy egyéb szennyeződés. A leváló régi festést távolítsuk el. A nagyobb lyukakat, sérült részeket töltsük ki megfelelő, ásványi alapú töltőanyaggal. Ezután impregnáljuk a felületet megfelelő impregnálóval. Festés előtt a felületnek száraznak és megállapodottnak kell lenni. Homlokzati felületeken, amelyeket a penész és alga megtámadott, használjunk **SPEKTRA SANITOL biocid szert**. A felület megszáradása után mechanikusan távolítsuk el a penészt. Használjunk **SPEKTRA penészgátló festéket**, amely hosszabb időn át meggátolja a mikroorganizmusok szaporodását, vagy használjunk **SPEKTRA konyha-és fürdőszoba festéket**. Vízfoltok, dohány-, kátrány- vagy vízálló toll nyomainak elfedésére használjunk **SPEKTRA antinikotinos festéket** végső bevonatként.

Az „egészséges”, repedésmentes festett felületek tisztítására használjunk fényes vagy fél-fényes zománcot, vagy diszperziós festéket, és csiszoljuk le 150-es csiszolópapírral.



BEVONATI RENDSZEREK

FELÜLET	FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	GITTELÉS	VÉGŐ BEVONAT
Új, nem festett felület - mész-cement vakolatok - vakolt kartonlemez - beton és más nem porózus felületek		1x SPEKTRA akril impregnáló 1x SPEKTRA mélyimpregnáló	2x SPEKTRA beltéri gitt (amennyiben szükséges)	1-2x SPEKTRA 2000 beltéri festék
Diszperziós festékekkel festett felület - több réteg, áteresztő, nem mosható bevonat - sima, fényes, mosható bevonat	Tisztítás, morzsalékos részek eltávolítása, sérült helyek javítása Tisztítás, fényesítés	1x SPEKTRA akril impregnáló	2x SPEKTRA beltéri gitt (amennyiben szükséges)	

MEGJEGYZÉSEK

- Használat előtt alaposan keverjük fel a festéket.
- Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik.
- Ha a festéket a javasoltnál jobban hígítjuk, a fedettség csökken.