



SPEKTRA beltéri durva gitt

FELHASZNÁLÁS

Felhasználásra kész durva kiegyenlítő gitt beltéri fal- és mennyezeti felületre.

Alkalmas ásványi vakolat és beton felületek simítására első bevonatként; ily módon a felület megállapodott és előkészített a teljes kiegyenlítésre **SPEKTRA beltéri gittel**, vagy diszperziós festékekkel történő festésére.

A felületet kiegyenlíti 5 mm vastagságig.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

- kész glettanyag
- kézi és gépi felhordásra alkalmas
- kezeli a felületet
- magas páraáteresztő képesség

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Vinilacetát kopolimer diszperzió, durva töltőanyagok, rostok, és speciális adalékok
SZÍNÁRNYALAT	Fehér
SZÍNEZÉS	/
SÚRÚSÉG	1,5 – 1,6 kg / l
HIGÍTÁS	Szükség esetén vízzel
KISZERELÉSI EGYSÉG	25 kg-os PP vödör vagy PE zsák
ELTARTHATÓSÁG	Eredeti lezárással és megfelelően tárolva (száraz helyiségben, + 5 °C és + 35 °C között) a termék legalább a csomagoláson jelzett időpontig eltartható. NE TEGYE KI FAGY HATÁSÁNAK!

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK	
ALKALMAZÁS	Rozsdamentes vakolókanállal, szórással
MUNKAFELTÉTELEK	A levegő, a felület és a glett hőmérséklete legalább + 5 °C legyen
SZÁRADÁS	+ 20 °C hőmérséklet és 65 %-os levegő páratartalom esetén a bevonat száraz, és fényesítésre alkalmas 10-24 óra elteltével.
BEFEDETT TERÜLET	Elméletileg: 1,5 – 2,0 kg / m ² , két réteg A ténylegesen befedett terület nagysága függ a bevonat vastagságától és a felület finomságától.
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Vízzel, használat után azonnal

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületen ne legyen por, leváló morzsálék vagy egyéb szennyeződés. A leváló régi festést távolítsuk el. A nagyobb lyukakat, sérült részeket töltsük ki megfelelő, ásványi alapú kitöltő anyaggal. Javítás esetén a felületet impregnáljuk **SPEKTRA akril impregnálóval** vagy **SPEKTRA mélyimpregnálóval**. Glettelés előtt a felület legyen száraz és megállapodott.

Homlokzati felületeken, amelyeket alga és penész megtámadott, használjunk **SPEKTRA SANITOL biocid szert**. A felület megszáradása után a penészt mechanikai módszerrel távolítsuk el. Az impregnálást követően egyenlítse ki érdesítse és polírozza a felületet. A festékekhez adagoljon **SPEKTRA penész elleni festéket**, amely hosszabb ideig meggátolja a mikroorganizmusok növekedését, vagy használjon **SPEKTRA konyha-és fürdőszoba festéket**.

Vízfoltok, dohány-, kátrány- vagy vízálló toll nyomainak elfedésére használjunk **SPEKTRA antinikotinos festéket**, amely már végső bevonatként is szolgál.



BEVONATI RENDSZEREK

FELÜLET	FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	GLETTELÉS	VÉGSŐ BEVONAT
Új és régi mészcement vakolat	Tisztítás, leváló morzsalék eltávolítása, sérült részek javítása	1x SPEKTRA akril impregnáló	1x SPEKTRA beltéri durva glett (szükség esetén), majd 1-2 glettelés	SPEKTRA beltéri falfesték - tetszőlegesen
Beton és más nem porózus felületek	Tisztítás	1x SPEKTRA mélyimpregnáló	SPEKTRA beltéri gittel	

MEGJEGYZÉSEK:

- A száradási idő alacsony hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén meghosszabbodik, és függ a SPEKTRA beltéri durva gitt bevonati vastagságától is.