



## SPEKTA beltéri gitt

### FELHASZNÁLÁS

Kész glettanyag beltéri fal és plafon felületre.

Alkalmas ásványi vakolat, beton, vakolat lapok simítására, csakúgy mint diszperziós festékekkel festett beltéri falfelületek kiegyenlítésére. A felületet kiegyenlíti 2 mm vastagságig.

### JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

- kész glettanyag
- kézi felhordásra alkalmas
- könnyen kezelhető és felhordható
- magas páraáteresztő képesség

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Vinilacetát kopolimer diszperzió, színezék, töltőanyag és speciális adalék
SZÍNÁRNYALAT	Fehér
SZÍNEZÉS	/
SÚRÚSÉG	1,5 - 1,6 kg / l
HÍGÍTÁS	Szükség esetén vízzel
KISZERELÉSI EGYSÉG	3,5 kg; 8 kg; 25 kg
ELTARTHATÓSÁG	Eredeti lezárással és megfelelően tárolva (száraz helyiségben, + 5 °C és + 35 °C között) a termék legalább a csomagoláson jelzett időpontig eltartható. <b>NE TEGYE KI FAGY VESZÉLYÉNEK!</b>

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK	
ALKALMAZÁS	Rozsdamentes vakolókanállal
MUNKAFELTÉTELEK	A levegő, a felület és a glett hőmérséklete legalább + 5 °C legyen.
SZÁRADÁS	20 °C hőmérséklet és 65 %-os relatív páratartalom esetén a bevonat száraz, és alkalmas a következő réteg felhordására 10-12 óra elteltével.
BEFEDETT TERÜLET	Elméletileg: 1,5 - 2,0 kg / m <sup>2</sup> , két réteg A ténylegesen befedett terület nagysága függ a felület vastagságától és finomságától.
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Vízzel, használat után azonnal.

### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületen ne legyen por, leváló morzsalék vagy egyéb szennyeződés. A leváló régi festést távolítsuk el. A nagyobb lyukakat, sérült részeket töltsük ki megfelelő, ásványi alapú kitöltő anyaggal. Javítás esetén, a felületet impregnáljuk **SPEKTRA akril impregnálóval** vagy **SPEKTRA mélyimpregnálóval**. Glettelés előtt a felület legyen száraz és megállapodott.

Homlokzati felületeken, amelyeket alga és penész megtámadott, használjunk **SPEKTRA SANITOL biocid szert**. A felület megszáradása után mechanikai módszerrel távolítsuk el a penészt. A festékhez adjunk **SPEKTRA penész elleni festéket**, amely hosszabb időn keresztül megakadályozza a mikroorganizmusok képződését, vagy használjunk **SPEKTRA konyha-és fürdőszoba festéket**.

Vízfoltok, dohány-, kátrány- vagy vízálló toll nyomainak elfedésére használjunk SPEKTRA antinikotin festéket.

Az „egészséges”, repedés mentes festett felületek tisztítására használjunk fényes vagy félfényes zománcot, vagy diszperziós festéket, és a felületet csiszoljuk le 150-es csiszolópapírral.



## BEVONATI RENDSZEREK

BEVONAT	BEVONAT ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	GLETTELÉS	VÉGSŐ BEVONAT
<b>Új, nem festett felület</b> - mész-cement vakolat - vakolt kartonlapok  - beton vagy más nem porózus felület		1x <b>SPEKTRA akril impregnáló</b>  1x <b>SPEKTRA mélyimpregnáló</b>	2x <b>SPEKTRA beltéri gitt</b> (szükség esetén)	<b>SPEKTRA beltéri falfesték</b>
<b>Diszperziós festékkel festett felület</b> - több réteg áteresztő, de nem mosható bevonat  - sima, fényes, mosható bevonat	Tisztítás, leváló morzsák eltávolítása, sérült részek javítása  Tisztítás, fényesítés	1x <b>SPEKTRA akril impregnáló</b>		

## MEGJEGYZÉSEK

- Javasoljuk a fal glettelését **SPEKTRA beltéri gittel** mielőtt a dekorációs bevonatot (**SPEKTRA DOMFLOK, SPEKTRA mozaik aqua**) és mosható diszperziós festéket (**SPEKTRA latex félmatt festék**) felhordanánk.
- A száradási idő alacsony hőmérséklet és magasabb levegő páratartalom esetén meghosszabbodik, és függ a **SPEKTRA beltéri gitt** bevonat vastagságától is.