



SPEKTRA konyha-és fürdőszoba festék

FELHASZNÁLÁS

Beltéri fal-és mennyezeti felületek dekorációjára és védelmére. Hosszabb időre meggátolja a penész és alga növekedését konyhai, fürdőszobai, mosókonyhai és más helyiségek beltéri falain, ahol a nagyfokú víz gőz koncentráció következtében a penész és az alga valószínűleg megjelenhet.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

- gőz áteresztő
- kevésbé sűrű képződmény
- gombaölő védelem
- könnyen felhordható
- kellemes szag

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Vinilacetát kopolimer diszperzió, színezékek, töltőanyagok és speciális adalékok
SZÍNÁRNYALATOK	Fehér
SZÍNEZÉS	Víz-alapú festékekhez alkalmas színező pasztával (3 %-ig) és színezésre alkalmas diszperziós festékekkel
FÉNYESSÉG	EN 13300 - matt
SÚRÚSÉG	1,48-1,52 kg/l
MOSHATÓSÁG	Nem mosható
HIGÍTÁS	Vízzel 5 %-ig
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIAa): 30 g/l (2010). This product contains max. 9 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAa): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 9 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉGEK	5 l
ELTARTHATÓSÁG	Eredeti lezárással és megfelelően tárolva (száraz helyiségben, + 5 °C és + 35 °C között) a termék legalább a csomagoláson jelzett időpontig eltartható. NE TEGYE KI FAGY HATÁSÁNAK!

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK	
ALKALMAZÁS	Ecsettel, hengerrel, szórással
MUNKAFELTÉTELEK	A levegő, a festék és a felület hőmérséklete legalább + 5 °C legyen.
SZÁRADÁS	+ 20 °C hőmérséklet és 65 %-os levegő páratartalom esetén a bevonat száraz, és alkalmas a következő réteg felhordására 4-6 óra múlva.
BEFEDETT TERÜLET	Elméletileg: 5-6 m ² , 1 l, egy réteg A ténylegesen befedett terület nagysága függ a felület durvaságától és áteresztőképességétől.
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Vízzel, használat után azonnal.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületen ne legyen por, leváló morzsalék és egyéb szennyeződés. Távolítsuk el a leváló régi festést. Nagyobb repedéseket és sérült felületet megfelelő ásványi alapú anyaggal töltjük fel. Ezután kezeljük a felületet **SPEKTRA akril impregnálóval**. Festés előtt a felület legyen száraz és megállapodott.

Homlokzati felületeket, melyeket az alga és a penész megtámadott, kezeljük **SPEKTRA SANITOL biocid szerrel**. Miután a felület megszáradt, a penészt mechanikus úton távolítsuk el. Adjunk a festékhez **SPEKTRA penészgátlót**, amely hosszabb időre megakadályozza a mikroorganizmusok növekedését, vagy használjunk **SPEKTRA konyha-és fürdőszoba festéket**.

Vízfolt-, dohány-, kátrány vagy vízálló toll nyomainak elfedésére használjunk **SPEKTRA antinikotinos festéket**, amely már végső bevonatként szolgál.

Az „egészséges”, repedésmentes, festett felületek tisztítására használjunk sima, fényes vagy félfényes zománcot vagy diszperziós festéket, és csiszoljuk le 150-es csiszolópapírral.



BEVONATI RENDSZEREK

FELÜLET	FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	GLETTTELÉS	VÉGSŐ BEVONAT
Új, nem festett felület - mész-cement vakolat - vakolt kartonlapok - beton, és más nem porózus felületek		1-2 SPEKTRA akril impregnáló 1x SPEKTRA mélyimpregnáló	2x SPEKTRA beltéri gitt (szükség esetén)	2-3x SPEKTRA konyha-és fürdőszoba beltéri festék
Diszperziós festékkel festett felület - néhány réteg áteresztő, nem mosható bevonat - bevonat, amelyet mikroorganizmusok támadtak meg - sima, fényes, mosható bevonat	Tisztítás, leváló morzsalék eltávolítása, sérült foltok javítása 1-2x SPEKTRA Sanitol biocid szer . Penészmaradék eltávolítása mechanikusan. Tisztítás, fényesítés	1x SPEKTRA akril impregnáló 1x SPEKTRA akril impregnáló (szükség esetén)	2x SPEKTRA beltéri gitt (szükség esetén)	

MEGJEGYZÉSEK

- Használat előtt a festéket alaposan keverje fel.
- Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb levegő páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik.
- Ha a javasoltnál nagyobb mértékben hígítjuk vízzel a festéket, a fedőképesség csökken.
- A jobb gombaölő hatás elérése érdekében javasolt a festék két rétegben történő felhordása.
- Védőkesztyű viselése ajánlott!