



TSSAROL fényes / matt lakk

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Beltéri fafelületek minőségi védelmére, a fa szerkezetének kihangsúlyozására.

TULAJDONSÁGOK

- színtelen fedőbevonat
- gyorsan szárad
- jól terül
- stabil fényesség
- háztartásban használatos tisztítószerrel szemben ellenálló

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	alkid kötőanyag, oldószer
SZÍNÁRNYALATOK	színtelen
SZÍNEZÉS	
FÉNYESSÉG	fényes, matt
SÚRÚSÉG	0,95 g / ml
HIGÍTÁS	felhasználásra kész
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIAe): 400 g/l (2010). This product contains max. 400 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAe): 400 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 400 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉG	fényes lakk: 0,75 l, 2,5 l; matt lakk: 0,75 l
MINŐSÉGÉT MEGŐRZI	Az eredeti, zárt csomagolásban és javasolt módon (+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, száraz helyiségben) tárolt termék felhasználható a csomagoláson feltüntetett dátumig.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS				
FEHORDÁSI MÓDOK	hígítás	viszkózitás (DIN 4 mm)	fúvóka	nyomás
ecset henger	/			
szórás				
airless		szállítási	0,23 – 0,28 mm	120 - 160 bar
MUNKAFELTÉTELEK	A festék, a levegő és a tárgy hőmérséklete minimum +5°C			
SZÁRÍTÁS (T = +20°C, rel. nedv. tart. 65%)	porszárás: kb. 5 óra, érintésre száraz: 6 – 8 óra múlva, következő réteg felhordása: 24 óra múlva következik Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalom mellett a szárítási idő meghosszabodik.			
KIADÓSSÁG	elméletileg : egyszeri felhordással 1l 10- 12 m ² -re elegendő A gyakorlati felhasználás a fa megmunkálásától és fajtájától, valamint a felhordási módtól függ.			
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	TESSAROL hígító			

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE

Faalap

A nedvességtartalom a tűlevelűeknél nem haladhatja meg a 15%,-ot, lomboslevelűeknél pedig a 12%-ot. A száraz alapot lecsiszoljuk, a viaszt, a gyantát és a zsiradékot **NITRO hígítóval** eltávolítjuk.

Régi bevonatok felújítása

A sértetlen bevonatokat megtisztítjuk és lecsiszoljuk, a sérült bevonatokat pedig teljesen eltávolítjuk.

BEVONATRENDSZEREK

ALAP	AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE	ALAPOZÓBEVONAT	FEDŐBEVONAT
FA	beltéri	csiszolás, szennyeződések eltávolítása	2x TESSAROL lakk
RÉGI BEVONAT OK	kültéri	tisztítás és csiszolás valamint a sérült bevonatok eltávolítása	1 - 2x TESSAROL lakk



MEGJEGYZÉSEK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK

- Opázs festésekor javasoljuk a fa előzetes, kétoldalú impregnálását **BORI vékonyrétegű lazúrral** vagy **BORI vékonyrétegű biocid lazúrral**, mivel ezáltal jobb méretstabilitást érünk el.
- A szintelen lakk nem nyújt védelmet a fénnnyel, elsősorban az UV-sugárzással szemben, ezért a fa természetes színe idővel elváltozik (általában megsötétedik).
- A dekoratív hatásért **BORI vékonyrétegű lazúrt** is választhatunk tetszés szerinti színárnyalatban.
- Rosszul szellőztetett helyiségekben erősebb oldószerillat keletkezhet. Az oldószertartalmú alkid kötőanyag alapú bevonatok használatát ezért nem javasoljuk a bútortzat belső részeinek festésére.