



SPEKTRA EXTRA beltéri falfesték

FELHASZNÁLÁS

Beltéri fal- és mennyezeti felületek dekoratív védelmére.

Alkalmos különböző ásványi vakolatok, rost-cement lapok, beton, vakolt kartonlapok, üvegrost tapéták, relifek és régi bevonatok festésére.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

- jó fedőképességű, hófehér festék
- egészség- és környezetbarát
- falfelületek gyakori felújítására
- magas páraáteresztőképesség
- már egy rétegben is fed

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Vinilacetát kopolimer diszperzió, színezékek, töltőanyagok és speciális adalékok
SZÍNÁRNYALATOK	Fehér
SZÍNEZÉS	Víz-alapú festékekhez alkalmas színező pasztával (3 %-ig), és színezésre alkalmas diszperziós festékekkel
FÉNYESSÉG	EN 13 300 - matt
SÚRÚSÉG	1,60 – 1,68 kg / l
MOSHATÓSÁG	Nem mosható
HIGÍTÁS	Vízzel, 5 %-ig
EU VOC kategória és határértékin	EU limit value for this product (IIAa): 30 g/l (2010). This product contains max. 9 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAa): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 9 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉG	15 l
ELTARTHATÓSÁG	Eredeti lezárással és megfelelően tárolva (száraz helyiségben, + 5 °C és + 35 °C között) a termék legalább a csomagoláson jelzett időpontig eltartható. NE TEGYE KI FAGY HATÁSÁNAK!

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK	
ALKALMAZÁS	Ecsettel, hengerrel
MUNKAFELTÉTELEK	A levegő, a festék és a felület hőmérséklete legalább + 5 °C legyen.
SZÁRADÁS	+ 20 °C hőmérséklet és 65 %-os levegő páratartalom esetén a bevonat száraz, és a következő réteg felhordható 4-6 óra múlva.
BEFEDETT TERÜLET	Elméletileg: 7-9 m ² , 1 l, egy réteg A ténylegesen befedett terület nagysága függ a felület durvaságától és áteresztőképességétől.
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Vízzel, használat után azonnal.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületen ne legyen por, leváló morzsalék és más szennyeződés. Távolítsuk el a régi málló festést. Nagyobb repedéseket és sérült felületet megfelelő ásványi alapú anyaggal töltjük ki. Ezután a felületet kezeljük **SPEKTRA akril impregnálóval**. Festés előtt a felület legyen száraz és megállapodott.

Homlokzati felületeket, amelyeket az alga és a penész megtámadott, kezeljük **SPEKTRA SANITOL biocid szerrel**. A felület megszáradása után a penészt mechanikusan távolítsuk el. A festékekhez adjunk **SPEKTRA penészgátló festéket**, amely hosszabb időre megakadályozza a mikroorganizmusok növekedését, vagy használjunk **SPEKTRA konyha-és fürdőszoba festéket**.

Vízfolt, dohány-, kátrány- vagy vízálló toll nyomainak elfedésére használjunk **SPEKTRA antinikotinos festéket**, amely már végső bevonatként szolgál.

Az „egészséges”, repedésmentes, festett felületek tisztítására használjunk sima, fényes vagy félfényes zománcot vagy diszperziós festéket, és csiszoljuk le 150-es csiszolópapírral.



BEVONATI RENDSZEREK

FELÜLET	FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	GLETTELÉS	VÉGSŐ BEVONAT
Új, nem festett felület - mész-cement vakolat - vakolt kartonlapok - beton és más nem porózus felületek		1x SPEKTRA akril impregnáló 1x SPEKTRA mélyimpregnáló	2x SPEKTRA beltéri gitt (szükség esetén)	1-2x SPEKTRA EXTRA beltéri falfesték
Diszperziós festékekkel festett felület - néhány réteg áteresztő, nem mosható bevonat - sima, fényes, mosható bevonat	Tisztítás, leváló morzsalékok eltávolítása, sérült foltok javítása Tisztítás, fényesítés	1x SPEKTRA akril impregnáló	2x SPEKTRA beltéri gitt (szükség esetén)	

MEGJEGYZÉSEK

- Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel.
- Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb levegő páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik.
- Amennyiben a javasoltnál nagyobb arányban hígítjuk a festéket, a bevonat fedőképessége csökken.