



## TESSAROL univerzális alapozófesték UNI

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Korrózióvédő alapozóbevonat vas és acélfelületek, horganyzott lemez, réz, alumínium, kemény PVC és fa védelmére beltéri helyiségekben és kültéren.

### TULAJDONSÁGOK

- kitűnően tapad különböző alapokra
- vas és acélfelületek védelmére rozsdásodás ellen a korrózióvédő pigmentek segítségével
- gyors száradás- 3 óra múlva TESSAROL zománcfesték felhordása

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	speciális alkid kötőanyag, oldószer, pigment, korróziógtlő pigment
SZÍNÁRNYALATOK	fehér
SZÍNEZÉS	
FÉNYESSÉG	félmatt
SÚRÚSÉG	1,4 g / ml
HIGÍTÁS	<b>TESSAROL hígító</b> , max. 15%
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIAi): 500 g/l (2010). This product contains max. 500 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAi): 500 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELESI EGYSÉG	0,75 l
MINŐSÉGÉT MEGŐRZI	Az eredeti, zárt csomagolásban és javasolt módon (+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, száraz helyiségben) tárolt termék felhasználható a csomagoláson feltüntetett dátumig.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS				
FEHORDÁSI MÓDOK	hígítás	viszkózitás (DIN 4 mm)	fúvóka	nyomás
Ecset (műszálas)	szükség szerint-max. 5 %			
szórás				
légpisztollyal	max. 15%	kb. 30s	1.2 - 1.5mm	3 - 4 bar
airless	/	szállítással	0.23 - 0.28 mm	120 - 160 bar
MUNKAFELTÉTELEK	a festék, a levegő és a tárgy hőmérséklete minimum +5°C			
SZÁRÍTÁS (T = +20°C, rel. nedv. tart. 65%)	porszáraz: kb. 1 óra múlva, érintésre száraz: 2 óra múlva, következő réteg felhordása 3 - 4 óra múlva Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalom mellett a szárítási idő meghosszabbodik			
KIADÓSSÁG	elméletileg : egyszeri felhordással egy liter 7 - 9 m <sup>2</sup> -re elegendő A gyakorlati felhasználás a felhordási módtól függ.			
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	<b>TESSAROL hígító</b>			

### AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE

#### Faalap

A nedvességtartalom a túlevelűeknél nem haladhatja meg a 15%-t, lomboslevelűeknek pedig a 12%-ot. A száraz alapot lecsiszoljuk, a viaszt, a gyantát és a zsiradékot **NITRO hígítóval** eltávolítjuk.

#### Vas, acélalapok

A rozsdát mechanikusan,, a zsiradékot és a többi szennyeződést pedig **NITRO hígítóval** távolítjuk el.

#### Horganyzott lemez, kemény PVC

A keveréket vízkeverékkel (10l), szalmiákkal (ammóniumoldattal - 0,5l) és tisztítószerral (egy kupak) megtisztítjuk és szintetikus szálakból készült csiszolóronggyal lecsiszoljuk. A csiszolással visszamaradt maradékot vízzel lemossuk. Tilos a drótkefe és a fémgaport használata!

#### Réz és alumínium alap\*

A felületet **NITRO hígítóval** megtisztítjuk és szintetikus szálakból készült csiszolóronggyal lecsiszoljuk! Tilos a drótkefe és a fémgaport használata!

#### Régi bevonatok felújítása

A sértetlen bevonatokat megtisztítjuk és lecsiszoljuk, a sérült bevonatokat pedig teljsen eltávolítjuk.

Ez a prospektus kiegészíti és felcseréli az összes ezt megelőző.

VII - 2007




**BEVONATRENDSZER**

ALAP		AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	ALAPOZÓ BEVONAT	FEDŐBEVONAT
FA	belül	csiszolás, szennyeződések eltávolítása	/	1x <b>TESSAROL univerzális alapozófesték UNI</b>	2x <b>TESSAROL zománcfesték</b> vagy 2x <b>TESSAROL professional zománcfesték</b> vagy 2x <b>TESSAROL akril zománcfesték</b>
	kívül		1x <b>BORI vékonyrétegű biocid lazúr</b>		
VAS, ACÉL	belül	rozsdás és szennyeződések eltávolítás	/	1x <b>TESSAROL univerzális alapozófesték UNI</b>	2x <b>TESSAROL zománcfesték</b> vagy
	kívül		2x <b>TESSAROL univerzális alapozófesték UNI</b>		
HORGANYZOTT LEMEZ	belül	rozsdás termékek és szennyeződések eltávolítása	/	1x <b>TESSAROL univerzális alapozófesték UNI</b>	2x <b>TESSAROL professional zománcfesték</b> vagy 2x <b>TESSAROL radiátor zománcfesték</b> , vagy 2x <b>TESSAROL antik</b> vagy 2x <b>TESSAROL akril zománcfesték</b>
	kívül		2x <b>TESSAROL univerzális alapozófesték UNI</b>		
RÉZ, ALUMÍNÍUM*	belül			1x <b>TESSAROL univerzális alapozófesték UNI</b>	
	kívül				
KEMÉNY PVC	belül	szennyeződések eltávolítása	/	1x <b>TESSAROL univerzális alapozófesték UNI</b>	
	kívül				
RÉGI BEVONATOK	belül / kívül	tisztítás és csiszolás, valamint a sérült bevonatok és a rozsdás eltávolítása	/	1-2x <b>TESSAROL univerzális alapozófesték UNI</b>	1-2x <b>TESSAROL zománcfesték</b> vagy 1-2x <b>TESSAROL professional zománcfesték</b> vagy 1-2x <b>TESSAROL radiátor zománcfesték</b> vagy 1-2x <b>TESSAROL antik</b> vagy 1-2x <b>TESSAROL akril zománcfesték</b>

**MEGJEGYZÉSEK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK**

- A festéket használat előtt keverje fel.
- \* Az alumínium alap festése előtt előzetesen be kell vizsgálni a bevonat alaphoz való tapadását.
- Ha a rozsdát savas (foszfor) alapú vegyi eszközökkel távolítjuk el, az alapot vízzel alaposan le kell mosni, meg kell szárítani és csak ezután lehet felvinni a **TESSAROL univerzális alapozófestéket UNI**.
- A **TESSAROL univerzális alapozófestékeket UNI** nem javasoljuk a **horganyzott lemez** felhordására történő **TESSAROL zománcfesték**.
- Rosszabbul szellőztethető helyiségekben szerves oldószerrillat észlelhető.