



SPEKTRA beltéri szórógitt

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Finom egyenlítő massa beltéri falfelületek és mennyezetek finom elsimítására géppel történő felhordáshoz. Egyaránt alkalmas ásványi vakolatok, beton, gipszkarton, simítására, valamint diszperziós festékekkel lefestett beltéri falfelületek egyengetésére. Egyengetés 2 mm-es vastagságig.

TULAJDONSÁGOK

- felhordásra kész egyenlítő massa
- alkalmas gépi felhordáshoz
- egyszerű megmunkálás és csiszolás
- kitűnő páraáteresztőképesség

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	vinilacetát kopolimer diszperzió, töltőanyagok és különleges adalékok
SZÍNÁRNYALATOK	fehér
SZÍNEZÉS	/
SÚRÚSÉG	1,5 – 1,6 kg/l
HIGÍTÁS	szükség szerint vízzel
KISZERELÉSI EGYSÉG	25 kg PE zacskóban vagy PP vödörben
FELHASZNÁHATÓ	Az eredeti, zárt csomagolásban és javasolt módon (+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, száraz helyiségben) tárolt termék felhasználható a csomagoláson feltüntetett dátumig. FAGYÉRZÉKENY!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS	
FELHORDÁSI MÓD	szórással
MUNKAFELTÉTELEK	A festék, a levegő és az alap hőmérséklete minimum +5°C.
SZÁRÍTÁS (T = +20°C, rel páratart. 65%)	száraz és csiszolásra alkalmas: 10-12 óra múlva, a felhordott rétegvastagságtól függ
KIADÓSSÁG	elméletileg: kétszeres felhordással 1,5 – 2 kg/ m ² -re. A gyakorlati kiadósság a felhordott rétegvastagságtól és az alap rücskösségétől függ.
A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Használat után vízzel azonnal lemosni.

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapról eltávolítjuk a port, a rosszul kötődő részecskéket és más szennyeződést. Eltávolítjuk a régi málló festéket. A nagyobb repedéseket és az alap sérült részeit megfelelő, ásványi alapú anyagokkal kitöltjük. Javítás esetén javasoljuk a **SPEKTRA akril impregnálószerezrel** vagy **SPEKTRA mély impregnálószerezrel** való impregnálást. Az alapnak a **SPEKTRA beltéri gitt** felhordása előtt száraznak és szilárdnak kell lennie.

A penésszel és az algákkal fertőzött falfelületet festés előtt **SPEKTRA SANITOL biocid szerrel** bekenjük. Amikor a fal megszárad, a penészt mechanikusan eltávolítjuk. A festékhez **SPEKTRA penésztirtót** keverünk, mely hosszabb időre megakadályozza a mikroorganizmusok elterjedését, fedőbevonatként pedig **SPEKTRA konyha- és fürdőszobafestéket** is használhatunk.

A nikotinos, vízkömléses, kátrányos, vízben oldódó ceruzák által keletkezett foltokat... **SPEKTRA antinikotinos festékekkel** átfestjük, amely már egyben fedőfesték is.

A sértetlen és repedésektől mentes, sima, fényes vagy félfényes zománccfestékekkel vagy diszperziós festékekkel festett alapot megtisztítjuk és csiszolópapírral lecsiszoljuk (150. sz.).

Az előkészített alpra felvisszük a **SPEKTRA beltéri szórógittet**. A felhordás után rozsdamentes simítólapattal elsimítjuk.



BEVONATRENDSZEREK

ALAP	AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	SIMÍTÁS	FEDŐBEVONAT
Új, festetlen alap - mészcement vakolatok - gipszkartonlapok - beton és más nem porózus alapok		1x SPEKTRA akril impregnálószer 1x SPEKTRA mély impregnálószer	2x SPEKTRA beltéri gitt (szükség szerint)	SPEKTRA termékcsaládhoz tartozó beltéri festék - saját ízlés szerint
Diszperziós festékekkel festett - több nedvszívó réteg, nem lemosható bevonat - sima, fényes, lemosható bevonatok	tisztítás, kötetlen részecskék eltávolítása, sérült helyek javítása tisztítás, csiszolás	1x SPEKTRA akril impregnálószer		

MEGJEGYZÉSEK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK

- A **SPEKTRA beltéri gittel** való megmunkálást dekoratív bevonatok (**SPEKTRA DOMFLOK**) és kitűnően lemosható diszperziós festékek (**SPEKTRA latex félmatt**,...) felhordása előtt javasoljuk.
- A szárítási idő alacsony hőmérsékleten és magasabb páratartalomnál meghosszabodik, és a **SPEKTRA beltéri gitt** felhordási rétegvastagságától is függ.