



SPEKTRA akril homlokzatfesték

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Homlokzatok valamint minden más jellegű kültéri ásványi alapú felület védelmére és díszítésére.

Alkalmas mindenfajta ásványi és diszperziós vakolat, rostcement és fa-cementlap, beton festésére, valamint a régi diszperziós vakolat lefedésére.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

- Vízrel hígítható, egészség-és környezetbarát festék
- Az időjárási hatásokkal és az ipari káros hatásokkal szemben ellenálló
- Nagy víztaszítás
- Nedves dörzsöléssel szemben ellenálló

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Sztirén-akril kopolimer, színezékek, töltőanyag, vízben oldódó speciális adalékok
SZÍNÁRNYALAT	Fehér; több mint ezer színárnyalat HELIOMIX színkártya szerint
SZÍNEZÉS	Víz-alapú festékekhez alkalmas színező pasztával (3-5 %-ig), és színezésre alkalmas diszperziós festékekkel
SÚRÚSÉG	1,55 kg / l ± 0.02 kg/l
VÍZFELSZÍVÓDÁS W 24	0,07 kg / m ² h _{0,5}
PÁRAÁTERESZTŐKÉPESSÉG sd	0,57 m
FÉNYESSÉG	EN 13300 matt
HÍGÍTÁS	5-10 % vízzel
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIAc): 40 g/l (2010). This product contains max. 40 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAc): 40 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 40 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉG	Fehér: 5 l és 10 l; HELIOMIX : 2 l; 15 l; 10 l
ELTARTHATÓSÁG	Eredeti lezárással és megfelelő tárolással (száraz helyiségben, + 5 °C és + 35 °C között) a termék legalább a csomagoláson jelzett időpontig eltartható. NE TEGYE KI FAGY HATÁSÁNAK!

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK	
ALKALMAZÁS	Hengerrel, ecsettel, szórással
MUNKAFELTÉTELEK	A levegő, a festék és a felület hőmérséklete legalább + 5 °C legyen.
SZÁRADÁS	+ 20 °C hőmérséklet és 65 %-os relatív páratartalom esetén a felület száraz, és a következő réteg felhordása 5-7 óra elteltével lehetséges.
BEFEDETT TERÜLET	3-4 m ² , 1 l, két réteg, a felület finomságától és áteresztőképességétől függően
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Vízzel, használat után azonnal

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületen ne legyen por vagy egyéb szennyeződés. Javasoljuk a felület nagy nyomású vízsugárral vagy gőzzel történő lemosását. Távolítsuk el a régi leváló bevonatot. Csiszoljuk le a durva és egyenetlen felületet olyan anyaggal, amely ugyanolyan összetevőket tartalmaz, mint a felület maga (habarcs vagy cement habarcs), teljesen szárítsuk ki (az új vakolat minden cm-nyi rétegében, a száradási idő normál időjárási viszonyok között 7-9 nap). Távolítsuk el a régi homlokzat leváló részeit mechanikai módszerrel és újítsuk fel.

A már festett felületek újrafestése előtt, ellenőrizzük a régi festés alkalmasságát, megállapodottságát és tapadását. A festést megelőzően a felület legyen száraz és megállapodott.

Ne használjon **SPEKTRA akril homlokzatfestéket** esős, ködös időben, erős szélben, erős napsütésben, mert ez egyenetlen száradást eredményezhet, amely befolyásolhatja a minőséget.

A penésszel, algákkal fertőzött homlokzati felületet festés előtt **SPEKTRA SANITOL biocid** készítménnyel átkenjük. Amikor a homlokzati felület megszárad, a penészt mechanikusan eltávolítjuk. Az eljárást a fertőzés mértékétől függően többször megismételhetjük. A festékhez **SPEKTRA penészirtót keverünk**, mely hosszabb időre megakadályozza a mikroorganizmusok elterjedését.

A salétrom-foltokat kefével távolítsuk el, majd a felületet impregnáljuk **SPEKTRA mély impregnálóval**.



BEVONATI RENDSZEREK

A következő táblázatban bemutatott rendszerek példák a különböző felületek lehetséges előkészítésére és védelmére. Egy adott rendszer alkalmazása előtt a létesítményben végezzünk ellenőrzést, hatás-becslést, és ha lehetséges, a javasolt védelmi rendszert próbáljuk ki a kérdéses felületen.

FELÜLET	FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	VÉGSŐ BEVONAT
Mész-cement vakolat - új - régi, nem krétásodot - régi, krétásodott Diszperziós vakolat - új - régi	Amennyiben szükséges, tisztítás, leváló részek eltávolítása, sérült helyek javítása	1x SPEKTRA akril impregnáló	2x SPEKTRA akril homlokzatfesték
Beton, rost-cement vagy más, nem porózus felület		1x SPEKTRA mély impregnáló	
Diszperziós festékkel festett felület		1x SPEKTRA akril impregnáló	
		1x SPEKTRA mély impregnáló	

MEGJEGYZÉSEK

- Használat előtt alaposan keverjük fel a festéket.
- Alacsony hőmérsékleten és magasabb páratartalom mellett a száradási idő meghosszabbodik.
- Ha a festéket a javasoltnál nagyobb mértékben hígítjuk, a fedettség csökken.
- Alapozó festék

A **SPEKTRA akril homlokzatfesték** piros, sárga, narancs, bordó és zöld színárnyalatainak fedése rosszabb, ezért 2 réteg nem elegendő. Mielőtt a kívánt színárnyalatot felvisszük (2-3 rétegben), javasoljuk, hogy egy réteg színes alapozóval fessük le a felületet. A pontos felhordás előfeltétele a tökéletes fedés megjelenésének.