



## TESSAROL professional zománctfesték

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Fa és fémfelületek védelmére a legkedvezőtlenebb időjárási hatásokkal szemben és díszítésre: ajtók, ablakok, vasalatok, faburkolatok, kerítések, szerkezetek, egyszerű beltéri és szabadban lévő bútorzatok

### TULAJDONSÁGOK

- fényes fedőbevonat
- kitűnő fedőképesség
- egyszerű megmunkálás- nagyon könnyű felhordás
- kitűnő terület
- gyors száradás
- stabil színárnyalatok (a fehér és a színes színárnyalatok, alig sárgulnak)
- jó rugalmasság és szilárdság
- kitűnő tartóssági idő időjárási hatásokkal és fényvel szemben
- háztartásban használatos tisztítószerrel szemben ellenálló

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	modifikált alkid kötőanyag, oldószer, pigment,
SZÍNÁRNYALATOK	fehér
SZÍNEZÉS	<b>TESSAROL zománctfesték</b>
FÉNYESSÉG	félfényes
SÚRÚSÉG	1,8 g / ml , a színárnyalattól függ
HÍGÍTÁS	Felhasználásra kész
EU VOC kategória és határértékin	EU limit value for this product (IIAd): 400 g/l (2007). This product contains max. 390 g/l VOC base max. 399 g/l. EU határérték erre a termékre (IIAd): 400 g/l (2007). Ez a termék legfeljebb 390 g/l VOC-t tartalmaz
KISZERELÉSI EGYSÉG	sztenderd színárnyalatok: 0,75 l, 2,5 l
MINŐSÉGÉT MEGŐRZI	Az eredeti, zárt csomagolásban és javasolt módon (+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, száraz helyiségben) tárolt termék felhasználható a csomagoláson feltüntetett dátumig.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS				
FEHORDÁSI MÓDOK	hígítás	viszkozitás (DIN 4 mm)	fúvóka	nyomás
ecset, henger	/			
szórás				
airless	/	szállítási	0,23 – 0,28 mm	120 – 160 bar
MUNKAFELTÉTELEK	a festék. levegő és létesítmény hőmérséklete minimum +5°C			
SZÁRÍTÁS (T = +20°C, rel. nedv. tart. 65%)	porszáraz: kb. 3 óra múlva, érintésre száraz: 5 – 7 óra múlva, következő réteg felhordása 16 óra múlva következik Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalom mellett a szárítási idő meghosszabbodik.			
KIADÓSSÁG	elméletileg : egyszeri felhordással 1 l 10 – 12 m <sup>2</sup> -re elegendő A gyakorlati felhasználás az alap megmunkálásától és fajtájától, a felhordási módtól és a kiválasztott színárnyalattól függ.			
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	<b>TESSAROL hígító</b>			

### AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE

#### Faalap

A nedvességtartalom a túlevelűeknél nem haladhatja meg a 15 %-t, lomboslevelűeknél pedig a 12 %-ot. A száraz alapot lecsiszoljuk, a viaszt, a gyantát és a zsiradékot **NITRO hígítóval** eltávolítjuk.

#### Vas, acélalapok

A rozsdát mechanikusan,, a zsiradékot és a többi szennyeződést pedig **NITRO hígítóval** távolítjuk el.

#### Horganyzott lemez, kemény PVC

A keveréket vízkeverékkel (10 l), szalmiákkal (ammóniumoldattal – 0,5 l) és tisztítószerral (egy kupak) megtisztítjuk és szintetikus szálakból készült csiszolóronggyal lecsiszoljuk. A csiszolásból visszamaradt maradékot vízzel lemossuk. Tilos a drótkéfe és a fémgyapot használata!

#### Réz és alumínium alap\*

A felületet **NITRO hígítóval** megtisztítjuk és szintetikus szálakból készült csiszolóronggyal lecsiszoljuk! Tilos a drótkéfe és a fémgyapot használata!

#### Régi bevonatok felújítása

A sértetlen bevonatokat megtisztítjuk és lecsiszoljuk, a sérült bevonatokat pedig teljesen eltávolítjuk.



## BEVONATRENDSZEREK

ALAP		AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	ALAPOZÓ BEVONAT	FEDŐBEVONAT
FA	belül	csiszolás, szennyeződések eltávolítása	/	1x <b>TESSAROL falalapozófesték</b>	2x <b>TESSAROL professional zománcfesték</b>
	kívül		1x <b>BORI vékonyrétegű biocid lazúr</b>	2x <b>TESSAROL falalapozófesték</b>	
VAS, ACÉL	belül	rozsdás és szennyeződések eltávolítás	/	1x <b>TESSAROL vas alapozófesték</b>	
	kívül		2x <b>TESSAROL vas alapozófesték</b>		
HORGANYZOTT LEMEZ	belül	rozsdás termékek és szennyeződések eltávolítása	/	1x <b>TESSAROL univerzális alapozófesték</b>	
	kívül		2x <b>TESSAROL univerzális alapozófesték</b>		
RÉZ, ALUMÍNÍUM*	belül		1x <b>TESSAROL univerzális alapozófesték</b>		
	kívül				
KEMÉNY PVC	belül	szennyeződés eltávolítása	/	1x <b>TESSAROL univerzális alapozófesték</b>	
	kívül				
RÉGI BEVONATOK	belül / kívül	tisztítás és csiszolás, valamint a sérült bevonatok és a rozsdás eltávolítása	1x impregnálószer vagy 1- 2x megfelelő alapozóbevonat	1 - 2x <b>TESSAROL professional zománcfesték</b>	

## MEGJEGYZÉSEK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK

- Ha a rozsdát savas (foszfor) alapú vegyi eszközökkel távolítjuk el, az alapot vízzel alaposan le kell mosni, meg kell szárítani és csak ezután lehet felvinni a **TESSAROL vas alapozófestéket**, mert a szer maradékai akadályozzák a szárítást
- Gyengébben szellőztethető helyiségekben szerves oldószerillat észlelhető. Éppen ezért az alkid kötőanyag alapú bevonatok használatát a börtörtzet belső részeinek festésére.
- \* Alumíniumalap festése előtt előzetesen tegyen próbát, hogyan tapad a bevonat a megtisztított felületre.