



TESSAROL faalapozó festék



FELHASZNÁLÁS

Különböző fa felületek védelmére szolgáló fedő bevonat, mint pl. ajtók, ablakok, kerítések, fa szerkezetek, különféle burkolatok préselt lemezből és kartonból, valamint lakótér és kültéri régi bútorok felújítására.

JELLEGZETES TULAJDONSÁGOK

- Matt fedőbevonat, amely lehetővé teszi a fa lélegzését
- Kiváló fedőképesség
- Egyenletes eloszlás
- Gyorsan szárad
- Könnyű felhordás

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Alkid kötőanyag, oldószer, színezék, töltőanyagok
SZÍNÁRNYALATOK	Fehér
SZÍNEZÉS	HELIOMIX
FÉNYESSÉG	Matt
SURÚSÉG	1.35 g / ml
HÍGÍTÁS	Felhasználásra kész
EU VOC kategória és határértékin	EU limit value for this product (IIAg): 450 g/l (2007). This product contains max. 440 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAg): 350 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 350 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉGEK	0,75 l, 2,5 l, 10 l
ELTARTHATÓSÁG	Eredeti lezárással és megfelelő tárolással (száraz helyiségben, +5°C és +35°C között) a termék legalább a csomagoláson jelzett időpontig eltartható.

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK				
ALKALMAZÁS	Hígítás	Viszkozitás (DIN 4 mm)	Fúvóka	Nyomás
Ecsettel, hengerrel				
Szórással				
Levegő nélkül	/	Szórható	0,23-0,28 mm	120 - 160 bar
MUNKAFELTÉTELEK	A festék, a levegő és a tárgy hőmérséklete legalább + 5°C legyen.			
SZÁRADÁS (T = +20°C, relatív páratartalom 65%)	Porszáraz kb. 2 óra múlva, megfogható 2-3 óra elteltével, újrafesthető 24 óra múlva. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb relatív páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik.			
KIADÓSSÁG	Elméletileg: 10 - 12 m ² , 1 l, egy réteg A tényleges befedettség függ a kezeléstől, a felület fajtájától és a felhordás módjától.			
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	TESSAROL hígító			

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Fa felületek

Puhafa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15 %-ot, keményfáé a 12 %-ot. Tisztítsa meg és csiszolja le a száraz felületet, távolítsa el a gyantát, a viaszt, és a zsírokat **NITRO hígítóval**.

Régi bevonatok felújítása

A nem sérült bevonatot tisztítsa meg és csiszolja le. A már sérült bevonatot teljesen el kell távolítani.



BEVONATI RENDSZEREK

FELÜLET		FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS	IMPREGNÁLÁS	ALAP BEVONAT	VÉGSŐ BEVONAT
ÚJ FA	Beltéri	Csiszolás, szennyeződés eltávolítása	/	1x TESSAROL fa alapozófesték	2x TESSAROL zománc vagy 2x TESSAROL professzionális zománc
	Kültéri		1x BORI vékonyrétegű, biocid lazúr	2x TESSAROL fa alapozófesték	2x TESSAROL akril zománc
RÉGI BEVONAT	Beltéri / Kültéri	Tisztítás és csiszolás, sérült bevonat eltávolítása	1x impregnálás vagy 2x TESSAROL fa alapozófesték		1-2x TESSAROL zománc vagy 1-2x TESSAROL professzionális zománc vagy 1-2x TESSAROL akril zománc

MEGJEGYZÉSEK ÉS SPECIFIKÁCIÓ

- Rosszul szellőző helyiségben a szerves oldószerekre jellemző erős szag jelentkezhet, ezért nem ajánljuk alkid kötőanyag-alapú bevonatok használatát beltéri bútorzat festésére.