



SPEKTRA Style

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Beltéri falfelületek és mennyezetek védelmére és diszítésére.

Mindenfajta ásványi vakolat, rostcementlapok, beton, gipszkarton, üvegszál asztalozás tapéta, papírból készült relief tapéta és régi bevonatok festésére alkalmas.

TULAJDONSÁGOK

- kitűnő fedőképesség egy rétegben
- lemosható az EN 13 300 (DIN 53778-S) szerint
- egyszerű felhordás
- 12 divatos színárnyalat és fehér szín

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	kopolimer vinilacetát etilén, pigmentek, töltőanyagok és különleges adalékok
SZÍNÁRNYALATOK	fehér és 12 intenzív színárnyalat
SZÍNEZÉS	Sztenderd színárnyalatok + fehér vagy tetszés szerinti színárnyalatok
FÉNYESSÉG	EN 13300 – matt
SÚRÚSÉG	1,52 ± 0,02 kg/l
LEMOSHATÓSÁG	EN 13300 – osztálybasorolás: 2 (DIN 53778-S)
PÁRATÁTERESZTÉS s_d	n.p.
HÍGÍTÁS	Nem szükséges – a festék már felhordásra kész
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIAa): 30 g/l (2010). This product contains max. 0,1 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAa): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 0,1 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉG	színárnyalatok: 2,5 l ; bela: 2,5l, 5 l
FELHASZNÁHATÓ	Az eredeti, zárt csomagolásban és javasolt módon (+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, száraz helyiségben) tárolt termék felhasználható a csomagoláson feltüntetett dátumig. FAGYÉRZÉKENY!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS	
FELHORDÁSI MÓD	henger, ecset, szórás
MUNKAFELTÉTELEK	A festék, a levegő és az alap hőmérséklete minimum +5°C
SZÁRÍTÁS (T = +20°C, rel páratart. 65%)	Száraz és a következő réteg felhordására alkalmas: 6 óra múlva
KIADÓSSÁG	elméletileg: egyszeri felhordással 8 m ² -re 1l A gyakorlati kiadósság a kiválasztott technikától, az alap nedvszívóképességétől és rücskösségétől függ.
A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	használat után vízzel azonnal lemosni

AZ ALAP ELŐKÉSZTÁÉSE

Az alapról eltávolítjuk a rosszul kötődő részecskéket és más szennyeződést. A régi málló festéket eltávolítjuk. A nagyobb repedéseket és az alap sérült részeit megfelelő, ásványi alapú anyagokkal kitöltjük. Ezt követi az impregnálás **SPEKTRA akril impregnálószerszel**.

A penészel és az algákkal fertőzött falfelületet festés előtt **SPEKTRA SANITOL biocid szerrel** bekenjük. Amikor a fal megszárad, a penészt mechanikusan eltávolítjuk. Az eljárást a fertőzés mértékétől függően többször is megismételhetjük. A **SPEKTRA Style**-hoz **SPEKTRA penésztörő** keverünk, mely hosszabb időre megakadályozza a mikroorganizmusok növekedését, de fedőbevonatként **SPEKTRA konyha- és fürdőszobafestéket** is használhatunk.

A nikotinos, vízkömléses, kátrányos, vízben oldódó tollak által keletkezett foltokat... **SPEKTRA antinikotinos festékekkel átfestjük**, amely már egyben fedőfesték is. A sértetlen és repedésektől mentes felületet sima, fényes vagy félfényes zománcfestékkel vagy diszperziós festékkel lefestjük, megtisztítjuk és csiszolópapírral lecsiszoljuk (150. sz.).



BEVONATRENDSZEREK

ALAP	AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	SIMÍTÁST	FEDŐBEVONAT
Új, festetlen alap - mészcement vakolatok - gipszkartonlapok - beton és más nem porózus alapok		1x SPEKTRA akril impregnálószer 1x SPEKTRA mély impregnálószer	2x SPEKTRA beltéri gitt (szükség szerint)	1-2 x SPEKTRA Style
Diszperziós festékkel festett - több nedvszívó réteg, nem lemosható bevonat - sima, fényes, lemosható bevonatok	Tisztítás, kötetlen részecskék eltávolítása, sérült helyek javítása Tisztítás, csiszolás	1x SPEKTRA akril impregnálószer	2x SPEKTRA beltéri gitt (szükség szerint)	

MEGJEGYZÉSEK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK

- A festéket használat előtt jól fel kell keverni. A szárítási idő alacsony hőmérsékleten és magasabb páratartalom mellett meghosszabodik.
- Sötét árnyalatok esetén a matt minőségű felületeken durva tárggyal való karcolás esetén fehér foltok rajzolódhatnak ki, ezért ilyen esetben javasoljuk a kiválasztott matt bevonat védelmét **SPEKTRA DOMFLOK lakkal**.
- A színezett bevonatok eltérhetnek a kiválasztott etalontól az alapok eltérő nedvszívóképessége és rücskössége, valamint a megvilágítás miatt. Az ilyen jellegű eltérés nem indokolja a reklamációt. A színárnyalat eltérését a gyártó hagyja jóvá ennek értékelésével, és mindig ugyanolyan feltételek mellett.