



TESSAROL akril fém alapozófesték

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Korrózióvédő alapozóbevonat vas és acélfelületek védelmére: beltéri és szabadban lévő kerítések, ajtók, ablakok és vasalatok védelmére.

TULAJDONSÁGOK

- vízzel hígítható
- környezetbarát
- kellemes illatú
- jól tapad
- gyorsan szárad

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	akril diszperzió, pigment, korrózióvédő pigment
SZÍNÁRNYALATOK	oxidvörös
SZÍNEZÉS	
FÉNYESSÉG	félmatt
SÚRÚSÉG	1,2 g / ml
HÍGÍTÁS	vízzel
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIAi): 140 g/l (2010). This product contains max. 110 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAi): 140 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 110 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉG	0,75l
MINŐSÉGÉT MEGŐRZI	Az eredeti, zárt csomagolásban és javasolt módon (+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, száraz helyiségben) tárolt termék felhasználható a csomagoláson feltüntetett dátumig. FAGYÉRZÉKRENY!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS				
FEHORDÁSI MÓDOK	hígítás	viszkozitás (DIN 4 mm)	fúvóka	nyomás
Ecset (műrostos)	szükség szerint			
szórás				
airless	5-10 %	kb. 50 mp.	1,2 -1,5 mm	2 -3 bar
MUNKAFELTÉTELEK	a festék.a levegő és a tárgy hőmérséklete minimum +5°C			
SZÁRÍTÁS (T = +20°C, rel. nedv. tart. 65%)	porszáraz: kb. 1 óra múlva, érintésre száraz: 2-3 óra múlva, következő réteg felhordása 6-8 óra múlva következnek. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalom mellett a szárítási idő meghosszabbodik .			
KIADÓSSÁG	elméletileg : egyszeri felhordással 1 l 8-10 m ² -re elegendő A gyakorlati felhasználás a felhordási módtól függ.			
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Használat után azonnal vízzel, a megszáradt festéket NITRO hígítóval			

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE

Vas, acélalapok

A rozsdát mechanikusan, a zsiradékot és a többi szennyeződést pedig **NITRO hígítóval** távolítjuk el.

Régi bevonatok felújítása

A sértetlen bevonatokat megtisztítjuk és lecsiszoljuk, a sérült bevonatokat pedig teljesen eltávolítjuk.



BEVONATRENDSZEREK

ALAP		AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE	ALAPOZÓBEVONAT	FEDŐBEVONAT
VAS, ACÉL	beltéri	rozsdás termékek és szennyeződések eltávolítása	1x TESSAROL akril fém alapozófesték	2x TESSAROL akril zománcfesték
	kültéri		2x TESSAROL akril fém alapozófesték	
STARI PREMAZI	beltéri / kültéri	tisztítás és csiszolás valamint a sérült bevonatok és a rozsdá eltávolítása	1 - 2x TESSAROL akril fém alapozófesték	1 - 2x TESSAROL akril zománcfesték

MEGJEGYZÉSEK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK

- A bevonaton nem képződik filmréteg +8°C alatti megmunkálási hőmérsékleten.