



SPEKTRA Plus +

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Beltéri fal-és mennyezeti felületek védelmére és díszítésére.

Alkalmas mindenfajta ásványi vakolat, rostcement, beton, gipszkarton, üvegszálás tapéta, papírból készült relief tapéta és régi bevonatok festésére.

TUAJDONSÁGOK

- jó fedőképesség
- egészség -és környezetbarát
- egyszerű felhordás
- a színesfilm tetszetős külseje
- gazdag színválaszték - **HELIOMIX**

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	sztirén akrilát kopolimer diszperzió pigment, töltőanyag és különleges adalékok
SZÍNÁRNYALATOK	fehér, HELIOMIX színkeverő (Monicolor Nova 720)
SZÍNEZÉS	HELIOMIX
FÉNYESSÉG	EN 13300 - matt
SÚRÚSÉG	1,50 - 1.65 kg/l
LEMOSHATÓSÁG	nem lemosható
HIGÍTÁS	Vízzel - 15 %
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIAa): 75 g/l (2007). This product contains max. 20 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAa): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 20 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉGEK	2 l, 5l, 10 l
MINŐSÉGÉT MEGŐRZI	Az eredeti, zárt csomagolásban és javasolt módon (+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, száraz helyiségben) tárolt termék felhasználható a csomagoláson feltüntetett dátumig. FAGYÉRZÉKENY!

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK	
FELHORDÁSI MÓDOK	hengerrel, ecsettel, szórással
MUNKAFELTÉTELEK	A festék, a levegő és az alap minimális hőmérséklete +5°C
SZÁRÍTÁS (T = +20°C, rel. páratart. 65%)	száraz és alkalmas a következő réteg felhordására: 4 - 6 óra múlva.
KIADÓSÁG	Elméletileg: kétszeres felhordással: 1l 5 - 6 m ² -re A gyakorlati kiadóság az alap nedvszívóképességétől és rücskösségétől függ
A SZERSZÁMOIK TISZTÍTÁSA	vízzel, azonnal a használat után.

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapról eltávolítjuk a port és a szennyeződést. A régi, málló festéket a szilárd alapig eltávolítjuk. A nagyobb repedéseket és az alap sérült részeit kitöltjük megfelelő ásványi alapú anyagokkal. Ezt követi a **SPEKTRA akril impregnálószerezrel** való impregnálás Az alapnak festés előtt száraznak és szilárdnak kell lennie.

A penésszel és az algákkal fertőzött falfelületet a további megmunkálás előtt **SPEKTRA SANITOL biocid szerrel** bekenjük. Amikor a fal megszárad, a penészt mechanikusan eltávolítjuk. A festékhez **SPEKTRA penésgátlót** keverünk, amely megakadályozza a mikroorganizmusok elterjedését, fedőbevonatként pedig **SPEKTRA konyha és fürdőszoba falfestéket** használunk.

A nikotinfoltokat, vízkiömléssel keletkező foltokat, kátrány, vízben oldódó ceruzafoltokat... **SPEKTRA antinikotinos festékekkel**, átkenjük ami már egyben fedőbevonat is. Az ép és repedéstől mentes, sima, fényes vagy félfényes zomácfestékekkel vagy diszperziós festékekkel festett alapot megtisztítjuk és csiszolópaprral lecsiszoljuk (sz.: 150).



BEVONATERENDSZEREK

ALAP	AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE	IMREGNÁLÁS	SÍMÍTÁS	FEDŐBEVONAT
Új, festetlen alap - méscement vakolatok - gipszkartonlapok - beton és más nem porózus alap		1x SPEKTRA akril impregnálószer 1x SPEKTRA mély impregnálószer	2x SPEKTRA beltéri gitt (szükség szerint)	2x SPEKTRA Plus +
Diszperziós festékekkel színezett - több nedvsvívó, nem emosható bevonatréteg - sima, fényes, lemosható bevonatok	tisztítás, a kötetlen részecskék eltávolítása, sérült helyek javítása tisztítás, csiszolás	1x SPEKTRA akril impregnálószer	2x SPEKTRA beltéri gitt (szükség szerint)	

MEGJEGYZÉSEK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK

- Az alapozóbevonatot használat előtt jól fel kell keverni.
- A szárítási idő alacsony hőmérsékleten és magasabb páratartalom mellett meghosszabodik.
- Ha a bevonatot a javasoltnál nagyobb mennyiségű vízzel hígítja, a színesfilm fedőképessége ennek megfelelően csökken.