



## SPEKTRA beltéri mosható falfesték



### FELHASZNÁLÁS

Beltéri fal-és mennyezeti felületek dekoratív védelmére.

Alkalmas ásványi vakolatok, rost-cement lapok, beton, vakolt kartonlapok, üvegrost tapéták, relifek és régi bevonatok festésére.

### JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

- egészség-és környezetbarát festék
- mosható EN-13300 (DIN 53778-W) szerint
- nem tartalmaz oldószert
- könnyen felhordható
- színárnyalatok széles választéka – **HELIOMIX**

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Sztirén-akrilát VOC free diszperzió, színezék, töltőanyag, speciális adalék
SZÍNÁRNYALAT	Fehér; több mint ezer színárnyalat a <b>HELIOMIX</b> színekatalógus szerint
SZÍNEZÉS	Víz-alapú festékekhez alkalmas színező pasztával (3 %-ig), és színezésre alkalmas diszperziós festékekkel
FÉNYESSÉG	EN 13300 - matt
SÚRÚSÉG	1,5 ± 0,1 kg/l
MOSHATÓSÁG	EN-13300 – 3-4 osztály (DIN 53778 - W)
HIGÍTÁS	Vízzel 5-15 %-ban
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIAa): 30 g/l (2010). This product contains max. 30 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAa): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉG	Fehér: 5 l és 15 l; <b>HELIOMIX</b> : 2 l, 5l és 10 l
ELTARTHATÓSÁG	Eredeti lezárással és megfelelően tárolva (száraz helyiségben, + 5 °C és + 35 °C között) a termék legalább a csomagoláson jelzett időpontig eltartható. <b>NE TEGYE KI FAGY VESZÉLYÉNEK!</b>

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK	
ALKALMAZÁS	Hengerrel, ecsettel, szórószal
MUNKAFELTÉTELEK	A levegő, a felület és a festék hőmérséklete legalább + 5 °C legyen.
SZÁRADÁS	+ 20 °C hőmérséklet és 65 %-os relatív páratartalom esetén a bevonat száraz, és újabb réteg felhordása 4-6 óra elteltével lehetséges.
BEFEDETT TERÜLET	Elméletileg: 5-7 m <sup>2</sup> , 1 l, egy réteg A tényleges kiadósság függ a felület finomságától és áteresztő képességétől.
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Vízzel, használat után azonnal.

### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületen ne legyen leváló morzsalékos rész, por és más szennyeződés. Távolítsuk régi festést is távolítsuk el. A nagyobb lukakat és sérült felületi részeket töltsük ki megfelelő ásványi alapú kitöltő anyaggal. Ez után **SPEKTRA akril impregnálóval** kezeljük a felületet. Festés előtt a felületnek száraznak és megállapodottnak kell lenni.

Homlokzati felületeket, amelyeket a penész és alga megtámadott, használjunk **SPEKTRA SANITOL biocid szert**. A felület megszáradása után a penészt mechanikusan távolítsuk el. Adjunk **SPEKTRA penészgátló festéket** a **SPEKTRA beltéri mosható falfestékhez**, amely hosszabb időre megakadályozza a mikroorganizmusok fejlődését és vagy használjon **SPEKTRA konyha-és fürdőszoba festéket** végső bevonatként.

Vízfoltok, dohány-, kátrány- vagy vízálló toll nyomainak elfedésére használjunk **SPEKTRA antinikotin festéket** legvégső bevonatként.

Az „egészséges”, repedésmentes, festett felületek tisztítására használjunk sima, fényes vagy félmatt festéket vagy diszperziós festéket és csiszoljuk le 150-es csiszolópapírral.



## BEVONATI RENDSZEREK

FELÜLET	FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	GITTELÉS	VÉGSŐ BEVONAT
Új, nem festett felület - mész-cement vakolat - vakolt kartonlapok  - beton és más nem porózus felületek		1x <b>SPEKTRA akril impregnálás</b>  1x <b>SPEKTRA mélyimpregnáló</b>	2x <b>SPEKTRA beltéri gitt</b> (szükség esetén)	min. 2x <b>SPEKTRA beltéri mosható falfesték</b> (az árnyalattól függ)
Diszperziós festékekkel festett felület - több réteg áteresztő, de nem mosható bevonat  - sima, fényes, mosható bevonat	Tisztítás, leváló részek eltávolítása, sérült helyek javítása  Tisztítás, fényesítés	1x <b>SPEKTRA akril impregnáló</b>	2x <b>SPEKTRA beltéri gitt</b> (szükség esetén)	

## MEGJEGYZÉSEK

- Használat előtt alaposan keverjük fel a festéket.
- Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik.
- Alapozó bevonat
- A **SPEKTRA beltéri mosható falfesték** piros, sárga, narancs, bordó és zöld színárnyalatok fedése rosszabb, ezért 2 réteg nem elegendő. Javasoljuk egy színes alapozó réteg felvitelét, mielőtt a kiválasztott színárnyalatú festéket felhordanánk (2-3 réteg). A szép megjelenés feltétele a pontos felhordás.