



SPEKTRA univerzális alapozó bevonat

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Köztés, impregnáló, durva pigmentált bevonat vékonyrétegű diszperziós bevonatok felhordása előtt a SPEKTRA hőszigetelő EPS és SPEKTRA hőszigetelő MW rendszerben.

TULAJDONSÁGOK

- mélyen behatol az alapba
- jól tapad
- egyenletessé teszi az alap nedvszívóképeségét
- a fedőrétegnek egyenletes színárnyalatot biztosít

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	akrilát kopolimer, pigment, töltőanyagok és vízben lévő különleges adalékok
SZÍNÁRNYALATOK	fehér, több ezer színárnyalat a HELIOMIX színkeverő alapján
SZÍNEZÉS	pigmentált pasztákkal is lehet, melyek alkalmasak a vizes alapú festékekhez, 3 - 5 %-ig HELIOMIX
SÚRÚSÉG	1,70 kg/l
HIGÍTÁS (kg)	vízzel 20 %
EU VOC kategória és határértékin	EU limit value for this product (IIAh): 30 g/l (2010). This product contains max. 20 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAh): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 20 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉGEK	8kg, 25 kg
MINŐSÉGÉT MEGŐRZI	Az eredeti, zárt csomagolásban és javasolt módon (+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, száraz helyiségben) tárolt termék felhasználható a csomagoláson feltüntetett dátumig. FAGYÉRZÉKENY!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS	
FELHORDÁSI MÓDOK	hengerrel, ecsettel
MUNKAFELTÉTELEK	a festék, a levegő és az alap hőmérséklete minimum +5°C lehet
SZÁRÍTÁS (T = +20°C, rel páratart.. 65%)	száraz és a következő réteg felhordására 24 óra múlva alkalmas
KIADÓSSÁG	Elméletileg: 1 kg termék egyszeri felhordással 4 - 5 m ² -re elegendő. A gyakorlati felhasználás az alap nedvszívóképeségétől és rücskösségétől függ.
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	vízzel. a használat után azonnal

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE

A **SPEKTRA univerzális alapozó bevonat** hengerrel vagy ecsettel hordjuk fel a SPEKTRA ásványi gyapot ragasztó vagy a SPEKTRA hungarocell lapok ragasztására és megmunkálására szánt ragasztó felhordását követő 48 óra múlva.

Nem szabad esőben, ködben, erős szélben felhordani. A homlokzatot napos időben beárnyékoljuk az egyenletes száradás miatt, hiszen ez kihat bevonat minőségére.

HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

	SPEKTRA HŐSZIGETELŐ MW RENDSZER	SPEKTRA HŐSZIGETELŐ EPS RENDSZER
RAGASZTÁS	SPEKTRA ásványi gyapot ragasztó	SPEKTRA ragasztó hungarocell lapok ragasztására és megmunkálására
SZIGETELŐ ANYAGOK HORGONNYAL	Homlokzati lapok MW-ből	Homlokzati hungarocell lapok (EPS-F)
ARMÍROZÁS	SPEKTRA ásványi gyapot ragasztó SPEKTRA armírozott üveghálóska	SPEKTRA ragasztó hungarocell lapok ragasztására és megmunkálására SPEKTRA armírozott üveghálóska
ALAPOZÓ BEVONAT	SPEKTRA univerzális alapozó bevonat	SPEKTRA univerzális alapozó bevonat
FEDŐBEVONAT	SPEKTRA szilikonos vakolat	SPEKTRA akrilát vakolat SPEKTRA szilikonos vakolat



MEGJEGYZÉSEK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK

- Az alapozóbevonatot használat előtt jól fel kell keverni elektromos keverőgéppel.
- A **SPEKTRA alapozóbevonatot** ne keverje más anyagokkal.
- Ha a bevonatot a javasoltnál erősebben hígítja, csökken a fedőképessége.
- A szárítási idő alacsony hőmérsékleten és magasabb páratartalom mellett meghosszabodik.