



## SPEKTRA mozaik vakolat

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Felhordásra kész akrilát vakolat lábazatok, szegélyek és diszek megmunkálására, alapozó vakolatra, betonra, kültéri és beltéri falakra, oszlopokra, lépcsőkre, ablakpárkányokra, ajtószegélyekre és kandallók szegélyeire való felhordással.

### TULAJDONSÁGOK

- időjárási hatásokkal és károsító ipari közeggel szemben ellenálló
- víztaszító és páraáteresztő
- dörzsöléssel és ütéssel szemben ellenálló
- lemosható

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Akrilát diszperzió, színezett kvarc -és márványszemcsék, adalékok, víz
SZÍNÁRNYALATOK	20 színárnyalat
SÚRÚSÉG	1,6-1,8 kg /l
HÍGÍTÁS	Nem kell hígítani
EU VOC kategória és határérték	IIA(a), 30 g/l (2010); a termék VOC tartalma: max. 30 g/l
KISZERELÉSI EGYSÉG	25 kg
MINŐSÉGÉT MEGŐRZI	Az eredeti, zárt csomagolásban és javasolt módon (+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, száraz helyiségben) tárolt termék felhasználható a csomagoláson feltüntetett dátumig. FAGYÉRZÉKENY!

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE	<p><b>Régi alap:</b> A vakolat felhordása előtt az alapnak egyenesnek, tisztának, száraznak és szilárdnak kell lennie. A sérült részeket eltávolítjuk és kijavítjuk. Az algával vagy penésszel fertőzött felületet <b>Spektra SANITOLLAL</b> bekenjük. Az eljárást a fertőzéstől függően megismételjük.</p> <p>A sértetlen megtisztított alapra először a <b>Spektra univerzális alapozóbevonatot</b> visszük fel, 24 óra múlva pedig a <b>Spektra mozaik vakolatot</b>.</p> <p><b>Új alap:</b> az alapnak száraznak és vegyileg edzettnek kell lennie. A sértetlen megtisztított alapra először a <b>Spektra univerzális alapozóbevonatot</b> visszük fel, 24 óra múlva pedig a <b>Spektra mozaik vakolatot</b>.</p>
A FELHORDÁS MÓDJA	<b>A Spektra mozaik vakolatot</b> használat előtt villamos keverőgéppel jól felkeverjük. A mozaik vakolatot alulról felfelé visszük fel rozsdamentes simítólapáttal a legnagyobb szemcse vastagságban. Horizontálisan azonnal elsimítjuk, hogy a vakolat egyenletes végső szerkezett kapjon
MUNKAFELTÉTELEK	A levegő, az anyag és az alap hőmérséklete a felhordás és az edzés idejében +5 °C felett és max 35 °C lehet. A levegő relatív páratartalma nem lehet 80 %-nál magasabb
SZÁRÍTÁS (T = +20°C, rel páratart. 65%)	A vakolat optimális feltételek mellett (t= 20 °C és RPT =65 %) 6-10 óra múlva érintésre száraz, 24 óra múlva esővel szemben is ellenálló, 3-4 nap múlva pedig eléri a végső szilárdságot. A magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghoszabíthatja a vakolat szárítási idejét. A felületet ilyen feltételek esetén le kell védeni az esővel szemben.
KIADÓSSÁG	1,0 mm szemcse: kb. 4 kg/m <sup>2</sup> 2,0 mm szemcse: kb. 5 kg/m <sup>2</sup>
A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Használat után vízzel azonnal lemossuk



## BEVONATRENDSZEREK

A táblázatban felsorolt rendszerek a különböző alapok előkészítésének és védelmének lehetőségeit szemléltetik. Az egyes rendszer beépítése előtt az épületet alaposan meg kell vizsgálni, szakmai értékelést kell készíteni állapotáról, esetlegesen el kell végezni a javasolt rendszer épületen való bevizsgálását.

ALAP	AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	VÉGSŐ MEGMUNKÁLÁS
<b>Hőszigetelő rendszerek</b>			
Normális és gyengén nedvszívó alapok (vakolatok vagy ép bevonatok)		<b>1x SPEKTRA univerzális alapozóbevonat</b>	<b>1x SPEKTRA mozaik vakolat</b>
<b>Erősen nedvszívó régi alapok (vakolatok, vagy erősen krétás diszperziós bevonatok)</b>	Tisztítás, sérült helyek javítása, szárítás		

## MEGJEGYZÉSEK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK

- A vakolat természetes márványszemcsékből készül, ezért a különböző azonosítószámmal ellátott festéket legalább a homlokzati felület egyik oldalán vegyítjük egymással.
- Nem megfelelő alapok: sima és nem nedvszívó felület (régi betonfesték, olajfesték, lakkok...), horizontális alapok, friss mészvakolat, vízszigetelés nélküli falak ...)
- A **Spektra mozaik vakolat** felhordása előtt azt a felületet, melyet nem munkálunk meg, jól le kell védeni. Amikor az anyag megszárad, már nem lehet eltávolítani a felületről.