



SPEKTRA szilikonos vakolat

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Akrilát kötőanyag és szilikon gyanta alapú, vékonyrétegű, védő-dekoratív pasztózus vakolat. Szemcsés- Z vagy vájatos -R szerkezeti kivitelben kapható.

Záró réteggént használjuk a SPEKTRA hőszigetelő EPS és SPEKTRA hőszigetelő MW rendszerben.

TULAJDONSÁGOK

- időjárási hatásokkal szemben ellenálló
- rendkívül víztaszító és páraáteresztő
- szennyeződéssel szemben ellenálló
- dörzsöléssel és ütéssel szemben ellenálló
- univerzális felhasználás
- egyszerű felhordás

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	akrilát kopolimer, pigmentek, töltőanyagok, armírozott rostok és különleges vizes adalékok
SZÍNÁRNYALATOK	fehér, színárnyalatok színekártya alapján: Monicolor 720, Harmonia Exterior, Terra
SZÍNEZÉS	HELIOMIX
SÚRÚSÉG	1,9 kg/l
HIGÍTÁS	szükség szerint vízzel
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIAa): 30 g/l (2010). This product contains max. 25 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAa): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 25 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉG	25 kg
MINŐSÉGÉT MEGŐRZI	Az eredeti, zárt csomagolásban és javasolt módon (+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, száraz helyiségben) tárolt termék felhasználható a csomagoláson feltüntetett dátumig. FAGYÉRZÉKENY!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS	
AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE	Az alapnak egyenesnek, tisztának, száraznak, fagymentesnek és szilárdnak kell lennie. A munka kezdete előtt az ajtókat, ablakokat, polcokat, ereszeket... levédjük, az alapot Spektra univerzális alapozóbevonattal megszilárdítjuk, melyet tetszés szerinti árnyalatban színezzünk. 24 óra múlva felvisszük a Spektra szilikonos vakolatot .
A FELHORDÁS MÓDJA	Használat előtt a Spektra szilikonos vakolatot jól felkeverjük. A vakolat 25 kg-os kiszerelés esetén maximum 1,0 dcl tiszta vízzel hígítható. A vakolatot rozsdamentes simítólapáttal, egyenletesen hordjuk fel a legnagyobb szemcse vastagságában vagy gépi szórással. A Spektra Z szilikonos vakolatot körkörösén hordjuk fela a műanyag simítólapáttal mindaddig, amíg nem kapunk egyenletes szerkezetet. A Spektra R szilikonos vakolat a műanyag simítólapáttal vízszintesen és függőlegesen vagy körkörösén felhordva 5-10 perc múlva bedolgozza maát az alpbá. A teljes felületet megszakítás nélkül kell megmunkálni, »nedves a nedvesre« módon.
MUNKAFELTÉTELEK	A levegő az anyag és az alap hőmérséklete a felhordás és az edzés idejében +5 °C felett és max 35 °C lehet. A levegő relatív páratartalma nem lehet 80 %-nál magasabb. A vakolatot nem szabad tűző napon, szélben, ködben vagy esőben felhordani.
SZÁRÍTÁS (T = +20°C, rel. páratart. 65%)	A vakolat 6-10 óra múlva érintésre száraz, 24 óra múlva pedig esővel szemben is ellenálló. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom meghoszábithatja a vakolat szárítási idejét.
KIADÓSSÁG	2,0 mm Z: kb. 3,4 kg/m ² 1,5 mm Z: kb. 2,8, kg/m ² 2,0 mm R: kb. 3,0 kg/m ² 1,5 mm R: kb. 2,7 kg/m ² 2,5 mm R: kb.. 3,5 kg/m ²
A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	használat után azonnal vízzel



HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

	SPEKTRA HŐSZIGETELŐ MW RENDSZER	SPEKTRA HŐSZIGETELŐ EPS RENDSZER
RAGASZTÁS	SPEKTRA ásványi gyapot ragasztó	SPEKTRA ragasztó hungarocell lapok ragasztására és megmunkálására
SZIGETELŐ ANYAGOK HORGONYAL	Homlokzati MW lamella Horgonyok (összehangolva az ETA-08/0078 sz. európai műszaki hozzájárulással)	Homlokzati hungarocell lapok (EPS-F) Horgonyok (összehangolva az ETA-08/0122 sz. európai műszaki hozzájárulással)
ARMÍROZÁS	SPEKTRA ásványi gyapot ragasztó SPEKTRA armírozott üveghálócška	SPEKTRA ragasztó hungarocell lapok ragasztására és megmunkálására SPEKTRA armírozott üveghálócška
ALAPOZÓ BEVONAT	SPEKTRA univerzális alapozó bevonat	SPEKTRA univerzális alapozó bevonat
FEDŐBEVONAT	SPEKTRA szilikonos vakolat	SPEKTRA szilikonos vakolat

* A **SPEKTRA szilikonos vakolat** sötétebb árnyalatai esetén javasoljuk a hasonló árnyalatban színezett **SPEKTRA univerzális alapozó bevonat** használatát

MEGJEGYZÉSEK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK

- **A Spektra szilikonos vakolat** olyan anyagokat tartalmaz, melyek megszokott időjárási körülmények között megakadályozzák az algák és a penész képződését.
- Nem javasoljuk olyan sötét árnyalatok beépítését, melyek Y fényértéke = 25 alatt van. A sötét árnyalatok sokkal jobban felmelegsznek, ami hőtáguláshoz és TIS repedéshez vezethet.
- A homlokzati felület egyik oldalára javasoljuk ugyanazon azonosítószámmal ellátott festék felhordását vagy több dobozbaqn (vödörben) lévő festéket egymással vegyítünk.
- Az árnyalatok kicsit eltérhetnek a színekártyán feltüntetett árnyalattól (természetes anyagok, nyomda... stb ...).