



SPEKTRA beltéri falfesték STANDARD

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Beltéri fal-és mennyezeti felületek védelmére és díszítésére.

Alkalmas mindenféle ásványi vakolat, rostos cementlapok, beton, gipszkartonlapok, üvegrostos tapéták papírdomborzatú tapéták és régi bevonatok festésére.

TULAJDONSÁGOK

- egészség-és környezetbarát festék
- alkalmas a falfelületek gyakori felújítására
- egyszerű felhordás
- nagyfokú páraáteresztőképesség
- száraz töléssel szemben ellenálló

MŐSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	akrilát kopolimer diszperzió, pigment, töltőanyag és különleges adalékok
SZÍNÁRNYALATOK	Fehér
SZÍNEZÉS	pigment pasztákkal, amelyek vizes alapú festékekhez használhatók, 3%-ig, és színezésre alkalmas diszperziós festékekkel; HELIOMIX – Monicolor Nova 720 (F, G)
FÉNYESSÉG	EN 13300 – matt
SÚRÚSÉG	1,53 kg/l
LEMOSHATÓSÁG	nem lemosható
HÍGÍTÁS	vízzel 10 - 15%
EU VOC kategória és határértékin	EU limit value for this product (IIAa): 30 g/l (2010). This product contains max. 8 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAa): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 8 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉG	2l, 5l, 10l és 15l
FELHASZNÁLHATÓSÁG	Az eredeti zárt csomagolásban és ajánlott módon (+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, száraz helyiségben) tárolt termék minőségét a csomagoláson feltüntetett dátumig megőrzi.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS	
FELHORDÁSI MÓD	henger, ecset, szórás
MUNKAFELTÉTELEK	a festék, a levegő és az alap hőmérséklete minimum +5°C
SZÁRÍTÁS (T = +20°C, rel. nedvesség 65%)	4 - 6 óra múlva száraz, és alkalmas a következő réteg felhordására
KIADÓSSÁG	elméletileg: Egy liter 2 x-i felhordással 5 - 7 m ² felület festésére elegendő. A gyakorlati kiadósság az alap nedvzívőképességétől és rücskösségétől függ.
MUNKAESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA	A munka befejezése után azonnal vízzel.

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aprólékos eltávolítjuk a port, a rosszul kötődő részecskéket és más szennyeződést. A régi, málló festéket eltávolítjuk. A nagyobb repedéseket és az alap sérült részeit megfelelő ásványi anyaggal javítjuk. Javítás esetén javasoljuk a megfelelő impregnálószerezrel való impregnálást. Az alpnak festés előtt száraznak és szilárdnak kell lennie.

A penésszel és az algákkal fertőzött falfelületet festés előtt **SPEKTRA SANITOL biocid szerrel** átkenyjük. Amikor a fal megszárad, a penészt mechanikusan eltávolítjuk. A festékekhez **SPEKTRA penésztirtót** keverünk, mely hosszabb időre megakadályozza a mikroorganizmusok fejlődését, vagy fedőbevonatként **SPEKTRA konyha-és fürdőszoba falfestéket** használunk.

A nikotin, vízkömléses, kátrány, vízben oldódó ceruzák által keletkező foltokat,... **SPEKTRA antinikotinos festékekkel** festjük be, amely már fedőbevonatként szolgál.

A sólerakódást (salétrom) kefével eltávolítjuk, az alapot **SPEKTRA mély impregnálószerezrel** impregnáljuk.

Az ép és repedésektől mentes alapot, sima, fényes vagy félfényes zománccfestékkel vagy diszperziós festékekkel festett falfelületet megtisztítjuk és csiszolópapírral lecsiszoljuk (150 sz.).



BEVONATRENDSZEREK

ALAP	AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	SIMÍTÁS	FEDŐBEVONAT
Új, festetlen alap - mész-cementvakolatok - gipszkartonlapok - beton és más nem pórusos alapok		1x SPEKTRA akril impregnálószer 1x SPEKTRA mély impregnálószer	2x SPEKTRA belső gitt kit (szükség szerint)	2-3x SPEKTRA beltéri falfesték STANDARD
Diszperziós festékekkel festettek - több nedvszívó réteg, nem lemosható - sima, fényes, lemosható bevonatok	tisztítás, kötetlen részecskék eltávolítása sérült helyek javítása tisztítás, csiszolás	1x SPEKTRA akril impregnálószer	2x SPEKTRA belső gitt (szükség szerint)	

MEGJEGYZÉSEK ÉS SAJÁTÓSÁGOK

- A festéket használat előtt jól fel kell keverni.
- A szárítási idő alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb páratartalom mellett hosszabb.