



SPEKTRA akril vakolat

FELHASZNÁLÁS

Mag (Z) vagy mélyedés R szerkezetű kész vakolat homlokzatok díszítésére és védelmére. Záró réteggként használjuk a hőszigetelő EPS rendszerben.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

- könnyen felhordható
- ellenáll az időjárás és a károsító ipari klíma hatásainak
- vízlepergető és páraáteresztő
- karcolásnak és ütésnek ellenáll
- rugalmas

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	akrilát kopolimer, pigmentek, töltőanyagok, armírozott rostok és különleges vizes adalékok
SZÍNÁRNYALATOK	fehér, színárnyalatok színekártya alapján: Monicolor 720, Harmonia Exterior, Terra
SZÍNEZÉS	HELIOMIX
SŰRŰSÉG	1,9 kg/l
HÍGÍTÁS	Vízzel, szükség esetén
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIAa): 30 g/l (2010). This product contains max. 30 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAa): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉG	25 kg
ELTARTHATÓSÁG	Eredeti lezárással és megfelelően tárolva (száraz helyiségben, + 5°C és + 35°C között) a termék legalább a csomagoláson jelzett időpontig eltartható. NE TEGYE KI FAGY HATÁSÁNAK!

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK	
AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE	Az alapnak egyenesnek, tisztának, száraznak, fagymentesnek és szilárdnak kell lennie. A munka kezdete előtt az ajtókat, ablakokat, polcokat, ereszeket... levédjük, az alapot Spektra univerzális alapozóbevonattal megszilárdítjuk, melyet tetszés szerinti árnyalatban színezzük . 24 óra múlva felvisszük a Spektra akrilos vakolatot .
A FELHORDÁS MÓDJA	Használat előtt a Spektra akrilos vakolatot jól felkeverjük. A vakolat 25 kg-os kiszerelés esetén maximum 1,0 dcl tiszta vízzel hígítható. A vakolatot rozsdamentes simítólapáttal, egyenletesen hordjuk fel a legnagyobb szemcse vastagságában vagy gépi szórással. A Spektra Z akrilos vakolatot körkörösén hordjuk fela a műanyag simítólapáttal mindaddig, amíg nem kapunk egyenletes szerkezetet. A Spektra R akrilos vakolat a műanyag simítólapáttal vízszintesen és függőlegesen vagy körkörösén felhordva 5-10 perc múlva bedolgozza maát az alpa. A teljes felületet megszakítás nélkül kell megmunkálni, »nedves a nedvesre« módon.
MUNKAFELTÉTELEK	A levegő az anyag és az alap hőmérséklete a felhordás és az edzés idejében +5 °C felett és max 35 °C lehet. A levegő relatív páratartalma nem lehet 80 %-nál magasabb. A vakolatot nem szabad tűző napon, szélben, ködben vagy esőben felhordani.
SZÁRADÁS (T = 20 °C, relatív páratartalom 65 %)	A vakolat 6-10 óra múlva érintésre száraz, 24 óra múlva pedig esővel szemben is ellenálló. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom meghoszabíthatja a vakolat szárítási idejét.
BEFEDETT FELÜLET	1,0 mm Z: kb. 2,2 kg / m ² 1,5 mm Z: kb. 2,5 kg / m ² 2,5 mm Z: kb. 3,0 kg / m ² 2,0 mm R: kb. 3,0 kg / m ² 2,5 mm R: kb. 3,5 kg / m ² A ténylegesen befedett terület függ a felület fajtájától is.
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Vízzel, használat után azonnal.



HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

	SPEKTRA HŐSZIGETELŐ EPS RENDSZER
RAGASZTÁS	SPEKTRA ragasztó hungarocell lapok ragasztására és megmunkálására
SZIGETELŐ ANYAGOK HORGONYVAL	Homlokzati hungarocell lapok (EPS-F) Horgonyok (összehangolva az ETA- 08/0122 sz. európai műszaki hozzájárulással)
ARMÍROZÁS	SPEKTRA ragasztó hungarocell lapok ragasztására és megmunkálására SPEKTRA armírozott üveghálóska
ALAPOZÓ BEVONAT	SPEKTRA univerzális alapozó bevonat
FEDŐBEVONAT	SPEKTRA akril vakolat

* Sötét színű **SPEKTRA akril vakolathoz** javasoljuk a hasonló színű **SPEKTRA alapozót**.

MEGJEGYZÉSEK ÉS SPECIFIKÁCIÓ

- **A Spektra szilikonos vakolat** olyan anyagokat tartalmaz, melyek megszokott időjárási körülmények között megakadályozzák az algák és a penész képződését.
- Nem javasoljuk olyan sötét árnyalatok beépítését, melyek Y fényértéke = 25 alatt van. A sötét árnyalatok sokkal jobban felmelegsznek, ami hőtáguláshoz és TIS repedéshez vezethet.
- A homlokzati felület egyik oldalára javasoljuk ugyanazon azonosítószámmal ellátott festék felhordását vagy több dobozbaqn (vödörben) lévő festéket egymással vegyítünk.
- Az árnyalatok kicsit eltérhetnek a színkártyán feltüntetett árnyalattól (természetes anyagok, nyomda... stb ...).