



## SPEKTRA DECOR transparent

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Homlokzatok valamint minden más szabadban lévő és beltéri falfelület védelmére és díszítésére. Fedőbevonatként félig áttetsző fimréteget képez, amelynek kitűnő a dekoratív hatása úgy sima, mint durva alapokon. A végső kinézet az alaptól, a felhordási technikától és annak számától függ.

### TULAJDONSÁGOK

- dekoratív transzparens bevonat 30 színárnyalatban
- időjárási hatásokkal és károsító ipari közeggel szemben ellenálló
- rendkívül víztaszító és páraáteresztő
- vizes dörzsöléssel szemben ellenálló

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	<i>siloxán emulzió és arilát kopolimer, töltőanyagok és vizes adalékok</i>
SZÍNÁRNYALATOK	30 <b>HELIOMIX</b> színárnyalat
SZÍNEZÉS	/
SÚRÚSÉG	1,43 – 1,48 kg/l
VÍZFELVÉTEL $W_{24}$	0.06kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup>
PÁRATÁTERESZTÉS $S_d$	0.18m
FÉNYESSÉG	EN 13300 – mat
LEMOSHATÓSÁG	EN 13300 – osztály: 2(DIN 53778 – S)
HÍGÍTÁS	vízzel 10-20% -ig
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIAa): 75 g/l (2007). This product contains max. 25 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAa): 75 g/l (2007). Ez a termék legfeljebb 25 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉG	<b>HELIOMIX: 2l, 5l</b>
FELHASZNÁHATÓ	Az eredeti, zárt csomagolásban és javasolt módon (+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, száraz helyiségben) tárolt termék felhasználható a csomagoláson feltüntetett dátumig. <b>FAGYÉRZÉKENY!</b>

HASZNÁLATI UTASÍTÁS	
FELHORDÁSI MÓD	<i>henger, ecset, szivacs stb.</i>
MUNKAFELTÉTELEK	A festék, a levegő és az alap hőmérséklete minimum +5°C
SZÁRÍTÁS (T = +20°C, rel páratart. 65%)	Száraz és a következő réteg felhordására alkalmas: 1-2 óra múlva
KIADÓSSÁG	elméletileg: egyszeri felhordással 15m <sup>2</sup> -re 1l A gyakorlati kiadósság a kiválasztott technikától, az alap nedvszívóképességétől és rúcskösségétől függ.
A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	használat után vízzel azonnal lemosni

### AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE

A beltéri falfelületeket a **SPEKTRA sziloxán homlokzatfesték** felhordása előtt **SPEKTRA beléri gittel** elsimíthatjuk. Az igényelt fedőbevonat külsejére való tekintettel az alap durva is lehet. A homlokzat felületét ugyanúgy készítjük elő, mint a diszperziós homlokzatfestékekkel való festés előtt, sima vagy szemcsés változatban..



### BEVONATRENDSZEREK

Az alap előkészítésére használt rendszerek a **SPEKTRA sziloxán homlokzatfesték** felhordása előtt a **SPEKTRA sziloxán homlokzatfestékre** vonatkozó műszaki adatlapban vannak felsorolva..

ALAP	FEDŐBEVONAT
2X <b>SPEKTRA sziloxán homlokzatfesték</b> fehér vagy kiválasztott színárnyalatban	<b>1-2X SPEKTRA DECOR transparent</b> kiválasztott technikában

### MEGJEGYZÉSEK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK

- A festéket használat előtt alaposan fel kell keverni.
- A szárítási idő alacsony hőmérsékleten és magasabb páratartalom mellett meghosszabodik.
- A végső kinézet a felhordási technikától és módtól függ. Javasoljuk, hogy az egész felületet egy kivitelező végezze el, hogy a bevonat külseje egyenletes legyen. (kézhatás)