



## IDEAL vizes-alapú VAL parketta lakk

### FELHASZNÁLÁS

Parketta, parafa és más fa tárgyak lakkozására lakótérben, irodában, iskolákban, óvodákban, kórházakban, ahol a padló normál terhelésnek van kitéve.

### JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

- selyemfényű
- egy komponensű
- környezetbarát
- nincs kellemetlen szaga
- terhelésnek kiválóan ellenáll
- könnyű felhordani

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Uretán-akril diszperzió
FÉNYESSÉG	Selyem
SÚRÚSÉG	1,05 g / ml
SZILÁRDANYAG TARTALOM	32 %
ÚJRAFESTÉSI IDŐKÖZ	4 - 6 óra, a körülményektől függően
HIGÍTÁS	Vízzel
EU VOC kategória és határértékin	EU limit value for this product (IIAi): 140 g/l (2010). This product contains max. 70 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAi): 140 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 70 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉGEK	1 l, 5 l
ELTARTHATÓSÁG	Eredeti lezárással és megfelelően tárolva (száraz helyiségben, + 5 °C és + 35 °C között) a termék legalább a csomagoláson jelzett időpontig eltartható. <b>NE TEGYE KI FAGY HATÁSÁNAK!</b>

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK		
ALKALMAZÁS	Hígítás	Viszkózitás (DIN 4 mm)
Ecsettel, hengerrel		20 - 25 s
MUNKAFELTÉTELEK	A lakk, a levegő és a padló hőmérséklete + 18 és +22 °C között, a levegő relatív páratartalma 50 - 70 % legyen.	
SZÁRADÁS (T = + 20°C, relatív páratartalom 65 %)	Porszáráz kb. 30 perc múlva, újrafesthető 4 - 6 óra múlva. Normál használatra alkalmas 48 óra múlva. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb relatív páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik.	
BEFEDETT TERÜLET	Elméletileg: 10 - 12 m <sup>2</sup> , 1 l, egy réteg A ténylegesen befedett terület nagysága függ az előkészítéstől, a fa fajtájától és a felhordás módjától.	
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Vízzel, száradás után azonnal. A megszáradt lakkot <b>NITRO hígítóval távolítsuk el.</b>	

### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

#### Fa felület

A parketta nedvességtartalma 8 - 10 % között legyen. A parkettát géppel csiszoljuk le, és alaposan tisztítsuk meg a portól és szennyeződéstől. A közbenső csiszolást 180-as csiszolópapírral vagy csiszolóvászonnal végezzük.

#### Régi parketta felújítása

A régi lakkozást teljesen távolítsuk el. A közbenső csiszolást 180-as csiszolópapírral végezzük.

Ez a prospektus kiegészíti és felcseréli az összes ezt megelőző.

VI - 2007



Responsible Care  
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

**HELIOS** Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.  
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si  
www.helios.si



## LAKK ELŐKÉSZÍTÉSE

A lakkozást megelőzően a lakkot alaposan keverjük fel az eredeti tartályban. A nedvesen felvitt lakknak tejszerűnek kell lennie, amely a száradás alatt teljesen kitisztul.

## BEVONATI RENDSZEREK

FELÜLET	FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	ALAP BEVONAT	VÉGSŐ BEVONAT
Parketta, szalagpadló, megmunkálatlan fa	Száras parketta gépi csiszolása, por és szennyeződés eltávolítása	1x <b>IDEAL vizes-alapú alapozó parketta lakk</b>	3-4x <b>IDEAL vizes-alapú VAL parketta lakk</b>
			4x <b>IDEAL vizes-alapú VAL parketta lakk</b>
Régi parketta	Régi lakkozás eltávolítása	1x <b>IDEAL vizes-alapú alapozó parketta lakk</b>	3-4x <b>IDEAL vizes-alapú VAL parketta lakk</b>
			4x <b>IDEAL vizes-alapú VAL parketta lakk</b>

## MEGJEGYZÉSEK ÉS SPECIFIKÁCIÓK

- egzotikus és ismeretlen fa esetében szükséges kis felületű próbát végezni annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk a lakk hatásáról a parketta színárnyalatára
- **IDEAL vizes-alapú VAL parketta lakk** csiszolásához nem javasolt Trio 3-dimenziós géppel végzendő gépi csiszolás.
- A parkettát 2 hét eltelte után nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel tisztítsuk meg, ezután helyezzük el a bútorokat. Szőnyeget 3-4 hét eltelte után helyezzünk a parkettára.
- A parketta élettartama meghosszabbítható, ha víz-viasz emulzióval vagy hasonló szerrel rendszeresen bevonjuk.