



## SPEKTRA beltéri falfesték

### FELHASZNÁLÁS

Beltéri fal-és mennyezeti felületek dekoratív védelmére.

Alkalmos ásványi vakolatok különböző típusainak, rost-cement lapok, beton, vakolt kartonlapok, üvegrostos tapéta, relifek és régi bevonatok festésére.

### JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

- egészség-és környezetbarát festék
- alkalmas falfelületek rendszeres felújítására
- könnyen felhordható
- magas páraáteresztő képesség
- száraz dörzsölésnek ellenáll

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Vinilacetát kopolimer diszperzió, színezékek, töltőanyagok és speciális adalékok
SZÍNÁRNYALAT	Fehér
SZÍNEZÉS	Víz-alapú festékekhez alkalmas színező pasztával (3 %-ig), és színezésre alkalmas diszperziós festékekkel. <b>HELIOMIX:</b> Monicolor Nova 720 színekatalógus F és G sorozata szerint
FÉNYESSÉG	EN 13300 - matt
SŰRŰSÉG	1,67 ± 0,02 kg/l
MOSHATÓSÁG	Nem mosható
HIGÍTÁS	Vízzel, 10-15 %-ban
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIAa): 30 g/l (2010). This product contains max. 1 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAa): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉG	2 l; 5 l; 15 l
ELTARTHATÓSÁG	Eredeti lezárással és megfelelően tárolva (száraz helyiségben, + 5 °C és + 35 °C között) a termék eltartható legalább a csomagoláson jelzett időpontig.

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK	
ALKALMAZÁS	Hengerrel, ecsettel
MUNKAFELTÉTELEK	A levegő, a festék és a felület hőmérséklete legalább + 5 °C legyen.
SZÁRADÁS	+ 20 °C hőmérséklet és 65 %-os relatív páratartalom esetén a bevonat száraz és a következő réteg felhordására alkalmas 4-6 óra elteltével.
BEFEDETT TERÜLET	Elméletileg: 5-6 m <sup>2</sup> , 1 l, egy réteg A ténylegesen befedett terület nagysága függ a felület finomságától és áteresztőképességétől.
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Vízzel, használat után azonnal

### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületen ne legyen por, leváló morzsalék vagy egyéb szennyeződés. A leváló régi festést távolítsuk el. A nagyobb lyukakat, sérült részeket töltsük ki megfelelő, ásványi alapú töltőanyaggal. Ezután impregnáljuk a felületet megfelelő impregnálóval. Festés előtt a felületnek száraznak és megállapodottnak kell lenni.

Homlokzati felületeken, amelyeket a penész és alga megtámadott, használjunk **SPEKTRA SANITOL biocid szert**. A felület megszáradása után mechanikusan távolítsuk el a penészt. Használjunk **SPEKTRA penészgátló festéket**, amely hosszabb időn át meggátolja a mikroorganizmusok szaporodását, vagy használjunk **SPEKTRA konyha-és fürdőszoba festéket**.

Vízfoltok, dohány-, kátrány- vagy vízálló toll nyomainak elfedésére használjunk **SPEKTRA antinikotinos festéket** legvégső végső bevonatként.

A salétromfoltokat kefével távolítsuk el, és a felületet impregnáljuk **SPEKTRA mély impregnálóval**.

Az „egészséges”, repedésmentes festett felületek tisztítására használjunk fényes vagy fél-fényes zománcot, vagy diszperziós festéket, és csiszoljuk le 150-es csiszolópapírral.



## BEVONATI RENDSZEREK

FELÜLET	FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	GITTELÉS	VÉGŐ BEVONAT
Új, nem festett felület - mész-cement vakolatok - vakolt kartonlemez  - beton és más nem porózus felületek		1x <b>SPEKTRA akril impregnáló</b>  1x <b>SPEKTRA mélyimpregnáló</b>	2x <b>SPEKTRA beltéri gitt</b> (amennyiben szükséges)	2x <b>SPEKTRA beltéri festék</b>
Diszperziós festékekkel festett felület - több réteg, áteresztő, nem mosható bevonat  - sima, fényes, mosható bevonat	Tisztítás, morzsalékos részek eltávolítása, sérült helyek javítása  Tisztítás, fényesítés	1x <b>SPEKTRA akril impregnáló</b>	2x <b>SPEKTRA beltéri gitt</b> (amennyiben szükséges)	

## MEGJEGYZÉSEK

- Használat előtt alaposan keverjük fel a festéket.
- Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik.
- **HELIOMIX** – az egyes tételek közötti eltérésnek köszönhetően a színárnyalatok között apró eltérések előfordulhatnak. Ezért nagyobb mennyiség felhasználása esetén javasoljuk az azonos tételből származó anyag használatát.